



12-0058 Anko ZF Metaalprimer

- Versie 150710 : een roestwerende grondverf voor buiten op basis van urethaan alkydhars.
- Voornaamste kenmerken : - lood- en chromaatvrij
- gemakkelijke verwerking
- uitstekende roestwering
- goede hechting
- goede kantendekking
- Toepassing : - als roestwerende grondverf voor buiten
- als eerste laag in het Anko roestwerende verfsysteem op ijzer en staalconstructies
- Kleur(en) : diverse kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 64%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,30 g/cm³ (wit)
- Glans : eiglans
- Afleveringsviscositeit : ca. 11 Poise
- Droging : - stofdroog : ca. 2 uur
- kleefvrij : ca. 4 uur
- overschilderbaar : na 16 uur
- Elasticiteit : ca. 5 mm Erichsen indruk na 5 uur verouderen op 100°C.
- Hechting : uitstekend, op goed ontroeste en ontvette ondergrond.
- Vlampunt : > 21°C < 55°C
- Verdunning : alleen indien noodzakelijk, aromaatarme terpentine of wasbenzine. Bij voorkeur onverdund behandelen.
- Verwerking : kwast, rolborstel



Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 50 Mu	:	ca. 12 m ² /liter
Systeemopbouw (indicatief)	:	<ul style="list-style-type: none"> - ondergrond ontdoen van walshuid, roest, vet en vuil - gronden met Anko ZF Metaalprimer onverdund - overgronden met Waarborg Voorlak onverdund - afschilderen met Waarborg PU Aflak
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	:	Groep B: < 300 gram VOS per liter

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

