



14-0133 Anko Diepgrondering OV

- Versie 151124 : een oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor wanden, plafonds, muren etc., voor binnen en buiten.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : acylaat/copolymeerdispersie
- Voornaamste kenmerken : - goed penetrerend
- reukarm
- onverzeepbaar
- overschilderbaar met dispersie muurverven
- ademend
- Toepassing : - het voorbehandelen van een met dispersie muurverf af te werken, zuigende ondergrond, als steen, beton en andere bouwmaterialen, ten einde een goede hechting te verkrijgen en kleur- en glansverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging, te voorkomen, alsmede voor het fixeren van licht poederende ondergronden.
- Kleur(en) : blank (in verpakking melkachtig wit)

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 14%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,01 kg/dm³
- Droging : - kleefvrij : 1 uur
- overschilderbaar : 2 uur
- * een en ander sterk afhankelijk van de te behandelen ondergrond.
- Hechting : goed
- Verdunning : onverdund aanbrengen; zonodig met water.
- Verwerking : blokwitter, langharige kwast, roller (vachthoogte 18mm)



Verwerkingstemperatuur	:	niet onder 5°C (lucht- en objecttemperatuur) en een maximale R.V. van 85%.
Verwerkingsgegevens	:	gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 12 maanden.
Gemiddeld verbruik	:	sterk afhankelijk van ruwheid en porositeit van de ondergrond: gemiddeld $\pm 6 \text{ m}^2/\text{liter}$.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: Bevat geen of zeer weinig oplosmiddel. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.
Opmerking	:	Anko Diepgrondering OV dient in de ondergrond te dringen, er mag geen glanzende verffilm ontstaan.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

