



14-0211 Triotex Isolant

- Versie 150716 : een sneldrogende waterverdunbare, reukarme, spanningsarme en goed isolerende muur- en plafondverf voor binnen.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : speciale kunstharsdispersie
- Voornaamste kenmerken : - niet vergelend
- zeer goede isolatie
- zeer goede dekkraft (klasse II)
- uitstekende witheid
- uitstekende verwerking
- milde geur
- hoog spanningsarm
- schrobvast (klasse II)
- hoge waterdampdoorlaatbaarheid
- Toepassing : - als spanningsarme onderhouds- en nieuwbouw muurverf voor met name muren en plafonds in woningen, scholen, openbare gebouwen e.d. is zeer geschikt voor het isoleren van droge nicotine, vocht- en roetvlekken.
- Kleur(en) : wit en kleuren vanuit wit

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : 57,8%
- Dichtheid (S.G.) : 1,4 kg/dm³
- Glans : mat
- Minimale verwerkingstemperatuur en vochtigheid : 5°C en 80% R.V.
- Droging : - kleefvrij : ca. 2 uur
- overschilderbaar : ca. 5 uur
- Verdunning : water
- Hechting : goed



Verwerking	: zeer soepel, met kwast, roller of airless spuit, eventueel afdunnen met water.
	<u>airless:</u> - spuitdruk : ca. 200 bar - spuitopening : 0,019-0,021 inch - spuihoek : 40°-50° - verdunning : ca. 5% water
Gemiddeld verbruik	: 6-7 m ² /liter
Voorbehandeling	: de ondergrond dient droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn en vervuilde plekken dienen zo goed mogelijk schoongemaakt te zijn. Oude ondergronden zorgvuldig reinigen en ontdoen van alle loszittende en onvoldoende hechtende verflagen.
Systeem- c.q. laagdikte-opbouw	: afhankelijk van de vervuilingsgraad en contrast en/of zuiging van de ondergrond. Over het algemeen worden één à twee lagen aanbevolen. Tussen de lagen 12 uur droogtijd aanhouden. Voor extreme of zeer zwaar vervuilde ondergronden, gelieve vooraf contact op te nemen met afdeling Technische Voorlichting van Anker Stuy Verven.
Ondergronden	: geschikt op winddroge steenachtige ondergrond, plafonds, schuurwerk, pleisterwerk e.d. Renovatie over oude goed hechtende, bestaande niet elastische verflagen.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 12 maanden.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	: Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 60 gram VOS per liter; watergedragen verf.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

