



## 15-0170 Ankolux Aqua Basisgrondverf MB

- Versie 150716 : een watergedragen grondverf voor binnen en buiten op basis van alkydemulsie.
- Voornaamste kenmerken : - sneldrogend  
- goede penetratie in hout  
- goede verwerking  
- minder milieubelastend  
- overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven\*  
- goede isolerende eigenschappen
- Toepassing : - als sneldrogende en weersbestendige grondverf op hout, zeer geschikt als grondverf voor binnen welke worden afgewerkt met glanzende eindlagen.
- Kleur(en) : diverse kleuren

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 40%
- Dichtheid (S.G.) : 1,28 gr/cm<sup>3</sup> (wit)
- Afleveringsviscositeit : ± 40 d'Pa's (bol)
- Glans : half mat
- Droging : - stofdroog : 1½ uur  
- overschilderbaar : ± 4 uur  
- overschilderbaar met een hoogglans : 24 uur  
- doorgehard : 24 uur
- Dekking : goed
- Hechting : op een droge, stof- en vetvrije ondergrond: goed.

\* overleg met leverancier



Verdunning	:	indien nodig met water
Verwerking	:	kwasten of een daarvoor geschikte roller (* voor spuiten wordt een speciale kwaliteit geleverd).
Verwerkingscondities	:	niet verwerken beneden 8°C lucht- en object-temperatuur en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge vorstvrije plaats, tenminste 6 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 30 Mu	:	14 m <sup>2</sup> /liter
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

