



15-0180 Ankocryl Interieur Vulgrond

Versie 150921 : watergedragen, sneldrogende vulgrond voor binnen.

Samenstellingsindicatie : bindmiddel : polyurethaan/acrylaat-dispersie

Voornaamste kenmerken : - goede vulling
- snelle droging
- goede kantendekking
- goed schuurbaar
- geurarm
- gemakkelijk verwerkbaar
- uitstekende hechting
- minder milieubelastend
- overschilderbaar met diverse 1K water-gedragen verfproducten*

* overleg met leverancier

Toepassing : voor het gronden van diverse soorten nieuw hout en plaatmateriaal, voor binnen waar een hoge vulling verlangt wordt.

Kleur(en) : wit

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 55%

Glans : mat

Afleveringsviscositeit : 150 sec. DinCup 4

Droging : - stofdroog : ca. 1 uur
- schuurbaar : ca. 2 uur
- overschilderbaar : ca. 2½-3 uur

Verdunning : zonodig: met water

Verwerking : spuiten



Verwerkingstemperatuur	: niet beneden 8°C (lucht- en objecttemperatuur) en een maximale relatieve vochtigheid van 80%.
Verwerkingsgegevens	: gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.
Verpakking	: 10 liter
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 50 Mu	: ca. 11 m ² /liter
Voorbehandeling	: de ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	: Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Opmerking	: bloedende houtsoorten eerst behandelen met Ankolux Aqua Basisgrondverf en minimaal 24 uur laten drogen.
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

