



17-0544 Sychro-Unicoat (spuitkwaliteit)

- Versie 150922 : een waterverdunbare coating voor industriële toepassing, voor binnen.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : speciale acrylaat-dispersie
- Voornaamste kenmerken :
 - superieure hechting
 - waterverduunbaar
 - snel drogend
 - onbrandbaar
 - minder milieubelastend
 - brede overschilderbaarheid
 - onverzeepbaar
- Toepassing :
 - als 1-pot systeem op diverse moeilijk hechtende ondergronden zoals verzinkt staal, trespä, aluminium, polysysteem, polynorm en multipaint
 - tevens als grondlaag op cementshoudend cq. vormvast plaatmateriaal (bij voorkeur onbehandeld) indien direct wordt overgeschilderd met Ankolux Aqua Basis ook geschikt voor buitentoepassing.
- Kleur(en) : diverse kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 40%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,3
- Glans : zijdemat
- Afleveringsviscositeit : 8-10 dPa.s



Droging : - stofdroog : ca. 30 minuten
- kleefvrij : ca. 1 uur
- overschilderbaar : ca. 3-4 uur
- hanteerbaar : ca. 1-2 uur

(een en ander indien voldoende luchtverplaatsing.
minimaal 0,3 m/sec)

Hechting : op een schone, vetvrije ondergrond: uitstekend.

Vlampunt : geen

Verdunning : water

Verwerking : kwast, roller, (airless speciale kwaliteit) spuit.

Instructies voor gebruik : airless

Tip/Nozzle	In (ches)	mm.
11	0,011	0,28
13	0,013	0,33
15	0,015	0,38

N.B. e.e.a. afhankelijk van de kleur en grootte van
het object en de houtstructuur

Spuithoek : afhankelijk van
object

Spuitdruk : 100-150 bar

Filter : 60 mesh

Temperatuur van verf : minimaal 10°C

Verwerkingstemperatuur : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 8°C
en de maximale R.V. niet boven 85%.

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en
vorstvrije plaats, 6 maanden.

Theoretisch rendement bij
droge laagdikte van 40 Mu : 10 m²/liter

Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.



- VOS gehalte : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

