



## 17-0545 Ankocryl Unicoat Spuitkwaliteit

- Versie 150716 : een waterverdunbare coating voor industriële toepassing, voor binnen en buiten op basis acrylaatdispersie.
- Voornaamste kenmerken : - onverzeepbaar  
- goede buitenduurzaamheid  
- waterverduunbaar  
- snel drogend  
- onbrandbaar  
- minder milieubelastend  
- '1-pot' systeem
- Toepassing : - als weerbestendige grond- en afwerklaag op cementhoudend cq. vormvast plaatmateriaal
- Kleur(en) : wit en van wit afgeleide kleuren

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 40%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,3 g/cm<sup>3</sup>
- Glans : zijdeglans
- Afleveringsviscositeit : ca. 9 d'Pa's
- Droging : - stofdroog : ca. 1 uur  
- kleefvrij : ca. 2 uur  
- overschilderbaar : ca. 4 uur  
- hanteerbaar : ca. 2 uur
- Dekking : zeer goed
- Hechting : op een schone, vetvrije ondergrond: goed.
- Verdunning : water



Verwerking : kwast, roller, (voor airless speciale kwaliteit)

Instructies voor gebruik : airless

Tip/Nozzle	In (ches)	mm.
11	0,011	0,28
13	0,013	0,33
15	0,015	0,38
17	0,017	0,43

N.B. e.e.a afhankelijk van de kleur en grootte van het object en de houtstructuur

Spuithoek : 20°

Spuitdruk : 100-150 bar

Filter : 60 mesh

Temperatuur van verf : minimaal 10°C

Verwerkingstemperatuur : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 8°C en de maximale R.V. niet boven 85%.

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en vorstvrije plaats, 6 maanden.

Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 Mu : 10 m<sup>2</sup>/liter

Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

VOS gehalte : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

