



17-0677 Apex Aqua Impregneergrond DE

- Versie 150716 : een watergedragen impregneergrond voor binnen en buiten op basis van alkydemulsie
- Voornaamste kenmerken :
 - goede verankering in hout
 - goede verankering van houtvezels
 - snelle watervastheid
 - overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven*
- * overleg met leverancier
- Toepassing : - als duurzame impregneer op fijnbezaagde rabatdelen
- Kleur : semi-dekkend wit

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 24%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,02 g/cm³
- Afleveringsviscositeit : ca. 14 sec DC4
- Glans : eiglans
- Droging :
 - stofdroog : ½ uur
 - kleefvrij : 1½-2 uur
 - hanteerbaar : 2-2½ uur
 - overspuitbaar : 4 uur

N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie (minimaal 0,3-0,5 m/s)

- Hechting : op een droge, stof- en vetvrije ondergrond: goed.
- Verdunning : indien nodig met water (maximaal 3%)



Verwerkingscondities	:	niet verwerken beneden 8°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 20 Mu	:	ca. 15 m ² /liter
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

