



## 20-0287 Anko Houtreparatie OV Snel

Versie 150720 : een super snel doorhardende, oplosmiddelvrije, thixotrope, tweecomponenten epoxy houtreparatiemiddel.

Eigenschappen : - oplosmiddelvrij  
- te verwaarlozen hardingskrimp  
- bestand tegen water, oliën, vetten en diverse chemicaliën  
- mengverhouding één op één in gewicht en volume  
- gemakkelijk verwerkbaar en 'glad af te messen'  
- schuurbaar na 30 minuten  
- uitstekende hechting op diverse ondergronden

Toepassing : - het uitvlakken/repareren van kleine beschadigingen e.d.  
- snelle reparatie en renovatie van onderdelen  
- vullend verlijmen van onderdelen

### Technische gegevens bij 20°C en 65% R.V.

Dichtheid bij 20°C  
(gemengd product) : 1,3 kg/dm<sup>3</sup>

Vaste stof gehalte : 100 vol.% (= 100 gew.%)

Vlampunt (DIN 53213) : component A: 200°C  
component B: 100°C

Mengverhouding : component A: 50 gew.delen/50 vol.delen  
component B: 50 gew.delen/50 vol.delen

Potlife : ca. 10 minuten van 100 gram gemengd product bij 20°C.

Aanbevolen laagdikte : 1 tot max. 5 mm

Theoretisch rendement : 0,77 m<sup>2</sup>/kg. (= 1,0 m<sup>2</sup>/liter) bij 1 mm laagdikte.

Praktisch verbruik : ca. 1,3 kg. voor 1 mm laagdikte (afhankelijk van ondergrondcondities en applicatiemethode e.d.)



Droging/doorharding bij 20°C en 65% R.V.	: (laagdikte 5 mm)	
	stofdroog	: na ca. 10 minuten
	* overschilderbaar	: na ca. 30 minuten
	schuurbaar	: na ca. 30 minuten
	* in systemen een minimale droogtijd van 30 minuten tussen de lagen; als oppervlaktevoorbehandeling altijd schuren.	
Applicatieapparatuur	: plamuurmes	
Verwerkingstemperatuur	: 10-30°C	
Verwerkingsgegevens	: mag niet worden verdund	
Reinigen gereedschap	: kwast- of spuitverdunding EP	
Menginstructie	: component A en B zorgvuldig mengen. Bij voorkeur niet in een mengvat, maar op een vlakke ondergrond, bijv. een boardplaat, mengen tot homogeen. <u>Let op:</u> potlife is 10 minuten.	
Voorzorgsmaatregelen	: tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d. Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.	
Overschilderbaarheid	: overschilderbaar met diverse watergedragen verven en alkydhars verven	
Kleuren	: crèmewit	
Uiterlijk	: glanzend	
Houdbaarheid	: in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.	
Verpakking (levering)	: component A + B = 200 ml. set	
Chemicaliënbestandheid	: zie chemicaliënbestandheidslijst	
Etikettering	: zie verpakking	



Opmerkingen : het aanbrengen van tweecomponenten producten mag uitsluitend geschieden bij een relatieve vochtigheid lager dan 85% en bij een temperatuur van ondergrond en/of omgeving hoger dan 10°C, waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond 3°C boven het dauwpunt moet liggen.

De (mechanische) belasting van het aangebrachte systeem mag eerst plaats vinden, nadat dit voldoende is doorgehard, hetgeen overeenkomt met een droogtijd van 7 dagen bij 20°C, of zoveel korter of langer, naarmate de temperatuur hoger of lager is, of al naar gelang het systeem gefixeerd is.

Deze productinformatie kan door onvermijdelijke productaanpassingen gewijzigd zijn. Daarom verzoeken wij u voor actuele gegevens contact op te nemen met onze afdeling technische voorlichting.

### Systemen

Ondergrond : diverse ondergronden zijn mogelijk, doch geschiktheid dient proefondervindelijk vastgesteld te worden.

Ondergrondcondities : de ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal geldende condities en voorwaarden.  
Het schuren van de ondergrond is aan te bevelen.

Systeemopbouw (indicatief) : coatingssysteem  
- Anko Houtreparatie OV Snel  
Na 30 minuten: schuren en vervolgens een dekkend verfsysteem aanbrengen.

lijmsysteem  
beide te verlijmen oppervlakken voorzien van Anko Houtreparatie OV Snel. Vervolgens de te verlijmen delen tegen elkaar plaatsen en znodig fixeren. Overtollig product wegnemen.

uitvullen van niet bewegende scheuren, kieren e.d.  
zo mogelijk wigvormig uithakken en stofvrij maken.  
Opvullen en egaliseren met Anko Hout-reparatie OV Snel.



Behandeling en systeemkeuze dienen afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

