



21-0302 Ankocryl PC Snelplamuur

Versie 150720	:	een sneldrogende, oplosmiddelvrije allround plamuur voor binnen en buiten.
Samenstellingsindicatie	:	op basis van acrylaat met hoogwaardige vulstoffen.
Voornaamste kenmerken	:	<ul style="list-style-type: none">- oplosmiddelvrij- sneldrogend- goed verwerkbaar- goed vullend- goed schuurbaar
Toepassing	:	<ul style="list-style-type: none">- toepasbaar in verfsystemen, zoals gegrond hout en metalen, welke met een roestwerende primer zijn behandeld en op oude alkydhars verflagen, mits deze goed hechten en grondig gereinigd, ontvet en geschuurd zijn, alsmede voor kleine reparaties op steenachtige ondergronden, beton e.d.
Kleur(en)	:	gebroken wit

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Dichtheid (S.G.)	:	1,7 g/ml
Afleveringsviscositeit	:	pasteus
Droging bij een laagdikte van 0,0-2,0 mm	:	ca. 30 minuten
Overschilderbaar	:	ca. 1-2 uur
Vulling	:	zeer goed
Vlampunt	:	n.v.t.
Reiniging gereedschap	:	direct met water
Verpakking	:	0,5 L. tubes
Verwerkingstemperatuur	:	niet onder 5°C (lucht- en objecttemperatuur) en max. R.V. 80%



Verwerking	:	uitstekende verwerking met plamuurmes. max. aan te brengen laagdikte 1,5 mm.
Overschilderbaarheid	:	overschilderbaar met diverse watergedragen verven en alkydhars verven
Houdbaarheid	:	in een gesloten, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats, tenminste 9 maanden.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

