



40-686-0007 HD Cryl 2K softlak

- Type 40-686-0007 : een oplosmiddelhoudende tweecomponenten blanke lak op basis van polyurethaan.
- Voornaamste kenmerken : - niet vergelend
- rubberachtig/soft uiterlijk
- uitstekende vloeiing
- Toepassing : - als tuf-matte rubberachtige/softe afwerklaag, in systemen op hout binnen. Voor blanke systemen op bijv. finer adviseren wij vooraf tweemaal te gronden met HD Pur 2K Grondlak Blank en voor dekkende systemen in lichte kleuren HD Pur Color Kleurlak.

Kleur : blank

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Viscositeit : 26 sec. DinCup 4

Glans : tufmat

Droging : - stofdroog : na ca. 4 uur
- stapelbaar : 2-3 dagen

- * bij verpakken luchtdoorlaatbare materialen gebruiken.
- * na droging is het product niet meer schuurbaar door het rubberachtige karakter.
- * Verdunnen van het product heeft een nadelige invloed op het rubberachtige effect.

Vlampunt : < 21°C

Mengverhouding : component A: 5 delen
component B: 1 deel harder (600 – 0626)

Potlife : ca. 2 uur bij 20°C

Verwerking : spuiten

Verwerkingstemperatuur : 18-30°C, R.V. max. 85%

Verwerkingsgegevens :
- bekerspuit : - druk : 2,5-3 bar
- opening : 1,8-2,0 mm
- verdunning : 0-5% Verdunning 960-0102, voor grote delen Speciaal Verdunning 960-0103 toepassen (ook bij hoge temp.) Liefst



HEIDELBERG COATINGS

onverdund spuiten voor een optimaal effect.

- airmix
- opening : 0,23-0,28 mm
 - materiaaldruk : 60-100 bar
 - luchtdruk : 1,5-2,5 bar
 - verdunning : 0-5% Verdunning 960-0102, voor grote delen Speciaal Verdunning 960-0103 toepassen (ook bij hoge temp.) Liefst onverdund spuiten voor een optimaal effect
- Reinigen gereedschap : Reinigingsverdunning 911-0000
- Menginstructie : component B toevoegen aan component A. Het geheel roeren tot een homogeen mengsel, daarna kan zonodig verdunning worden toegevoegd om een goede verwerkingsviscositeit te bereiken.
- Voorzorgsmaatregelen : tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d.
Niet verwerken bij open vuur.
Alleen spuiten in een goed geventileerde ruimte. Gebruik indien nodig een geschikt masker.
Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.
De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering. Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen. In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden. Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze verf worden betrokken.
- Houdbaarheid : in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 6 maanden.
- Aanbevolen laagdikte : 120 gr/m² per laag
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad
- VOS gehalte : Groep C: > 300 gram VOS per liter



HEIDELBERG COATINGS

Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad

Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsinformatieblad lezen.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.



HEIDELBERG COATINGS