



14-0192 Ankocryl Wandfinish Blank Mat

Versie 161121	:	een waterverdunbare, oplosmiddel- en week-makervrije matte transparante finish voor binnen.	
Samenstellingsindicatie	:	bindmiddel	: gemodificeerde pu kunststof dispersie
Voornaamste kenmerken	:	<ul style="list-style-type: none">- waterdampdoorlatend- goed reinigbaar- minder milieubelastend- sneldrogend- reukarm- vergeeld niet- onverzeepbaar- zeer goede hechting- schrobvast volgens Din 53778	
Toepassing	:	als blanke finish indien een glad, goed reinigbaar oppervlak wordt verlangd.	
Kleur(en)	:	blank	

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Dichtheid (S.G.)	:	ca. 1,05 kg/ltr	
Glans	:	mat	
Droging	:	<ul style="list-style-type: none">- stofdroog- overschilderbaar- volledige resistentie	<ul style="list-style-type: none">: ca. 1 uur: ca. 3-4 uur: ca. 1 maand
Elasticiteit	:	goed	
Vloeiing	:	goed	
Verdunning	:	zo nodig met water	
Vlampunt	:	> 100°C	
Verwerking	:	kwast, roller, spuit	
		<u>Airless:</u>	
		- Verdunning	: 5% water
		- Spuitopening	: 0,017 – 0,021 inch
		- Spuitdruk	: 190 bar



Aanwijzing voor gebruik	:	Om aanzetten te vermijden het materiaal “nat-in-nat” opbrengen. Tocht en warme ondergronden hebben een nadelige invloed op de verwerking.
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 8°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.
Verwerkingsgegevens	:	gelijkmatig opbrengen en goed verdelen. Om aanzetten te voorkomen het materiaal “nat in nat” opbrengen. * verwarmde ondergronden en tochtlucht beïnvloeden de verwerking.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Theoretisch rendement	:	ca. 80 - 100 ml/m ²
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 60 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

