



## **16-0259 Waarborg TP Satin**

- Versie 150715 : een transparant zijdeglanzende, penetrerende en filmvormende beits voor buiten op basis van urethaan alkydhars
- Voornaamste kenmerken :
  - gemakkelijke verwerking
  - goede droging en doordroging
  - transparant gekleurd (met UV filter)
  - filmvormend, vochtregulerend
  - hoog vaste stof gehalte
  - zeer goede buitenduurzaamheid
  - aromaatarm
- Toepassing :
  - als duurzame afwerking op tropische en andere houtsoorten, voor buiten. Voor zowel nieuwbouw als onderhoud.
- Kleur(en) : standaard houtkleuren

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 51 %
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,01 gr/cm<sup>3</sup>
- Glans : ca. 40 - 50 GU (60° Gardner)
- Afleveringsviscositeit : ca. 9 d' Pa's
- Droging :
  - stofdroog : ca. 2 uur
  - kleefvrij : ca. 4 uur
  - overschilderbaar : ca. 24 uur



Hechting	:	op een geschuurde ondergrond: goed.
Verdunning	:	verdunning 947
Verwerking	:	kwast (voor andere applicatiemethoden worden aangepaste kwaliteiten geleverd).
Verwerkingstemperatuur	:	niet verwerken bij een omgevings- en objecttemperatuur beneden 8°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 50 Mu	:	ca. 10,8 m <sup>2</sup> /liter
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Opmerking	:	voor gebruik goed oproeren! Niet in de volle zon verwerken.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

