



17-0865 Ankocryl Interieurlak PU Plus

- Versie 180322 : een sneldrogende, waterverdunbare, gepigmenteerde lak voor binnen.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies
- Voornaamste kenmerken :
 - goed standvermogen
 - goede elasticiteit
 - goede dekking
 - minder milieubelastend
 - sneldrogend
 - goed stapelbaar (overnacht)
 - reukarm
 - goede kras- en slijtvastheid
 - goede vloeï en oppervlaktegladheid
- Toepassing : - toepassing met name in de interieur- en meubelindustrie voor normaal belaste houten oppervlakken.
- Kleur(en) : diverse kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Dichtheid (S.G.) (wit) : 1,18 kg/dm³
- Vaste stof % volume : 35%
- Glans : leverbaar in halfmat (30-35% glans)
- Afleveringsviscositeit : ca. 90 sec./DinCup 4
- Droging :
 - stofdroog : ca. 1 uur
 - schuurbaar : ca. 2 uur
 - overschilderbaar : ca. 3-4 uur



Elasticiteit	:	goed
Hechting	:	goed
Vloeiing	:	goed
Verdunning	:	1-3% HD Aqua Verdunning
Vlampunt	:	> 100°C
Verwerking	:	kwast, roller, spuit.
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Verwerkingsgegevens	:	gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	120 gr/m ²
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

