



40-611-0000 HD Pur 2K Isoleergrond Blank

- Type 40-611-0000 : een laag visceuse oplosmiddelhoudende tweecomponenten blanke isoleergrond op basis van polyurethaan.
- Voornaamste kenmerken : - goede isolering
- Toepassing : - als isoleergrond op MDF met name de gefreesde oppervlaktes en kopse kanten. Tevens geschikt als isolatielaag op exotische houtsoorten (isolering van inhoudsstoffen). Een laag van ca. 80 – 100g/m² aanbrengen.
- Kleur(en) : blank

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : 12 vol.%
- Dichtheid (S.G.) : 0,89 kg/dm³
- Viscositeit : 11 sec. DinCup 4
- Droging : - stofdroog : na ca. 30-40 min.
- schuurbaar : na ca. 4 uur
- overspuitbaar : na ca. 4 uur
- * bij exotische houtsoorten een minimale droogtijd van 24 uren tussen de lagen aan-houden. Vervolgens licht tussen schuren met korrel 220.(niet doorschuren!). Bij MDF kan zonder tussenschuren de Isoleergrond na 2 uren droging met HD PUR Vulvoorlak gegrond worden.(vervolgens systeem voor behandeling van MDF volgen.)
- Vlampunt : < 21°C
- Mengverhouding : component A: 10 delen
component B: 1 deel harder (600-0626)
- Potlife : ca. 6 uur gemengd product bij 20°C
- Verwerking : kwast, bekerpistool, airmix
- Verwerkingstemperatuur : 18-30°C, R.V. max. 85%
- Verwerkingsgegevens bekerpistool : kan onverdund worden verwerkt
- druk : 2,5-3 bar



-airmix	<ul style="list-style-type: none"> - opening : 1,8-2,0 mm - Materiaaldruk : 60-100 bar - Luchtdruk : 1-2 bar - Opening : 0,23-0,28 mm
Menginstructie	: component B toevoegen aan component A. Het geheel tot homogeen mengsel roeren. Is op verwerkingsviscositeit.
Voorzorgsmaatregelen	<p>: tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d.</p> <p>Niet verwerken bij open vuur.</p> <p>Alleen spuiten in een goed geventileerde ruimte. Gebruik indien nodig een geschikt masker.</p> <p>Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.</p> <p>De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering. Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen. In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden. Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze verf worden betrokken.</p>
Houdbaarheid	: in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.
Aanbevolen laagdikte	: 80-100 gr/m ²
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	: Groep C: > 300 gram VOS per liter
Gevaarklasse (vervoer)	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie. Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsinformatieblad lezen.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

