



40-621-0100 HD Cryl 2K Natuurlak

Type 40-621-0100 : een oplosmiddelhoudende tweecomponenten blanke lak op basis van speciale polyurethaan bindmiddelen met als kenmerk een zeer geringe kleuromslag van het hout.

Voornaamste kenmerken : - mooie natuurlijke uitstraling
- bestand tegen diverse chemicaliën
- goede hechting
- goede krasvastheid
- kan tevens als kleurfixerende grondlak worden toegepast onder onder HD PUR of HD Cryl lakken.

Toepassing : - als stompmatte grond- en afwerklaag, in systemen op hout binnen, waar een natuurlijke uitstraling gewenst is.

Kleur : blank

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : 22 vol.%

Dichtheid (S.G.) : 0,94 kg/dm³

Viscositeit : 23 sec. DinCup 4

Glans : stompmat

Droging : - stofdroog : na ca. 30-40 min
- schuurbaar : na ca. 2 uur
- overspuitbaar : na ca. 2 uur
- stapelbaar : overnacht

* bij verpakken luchtdoorlaatbare materialen gebruiken.

Vlampunt : < 21°C

Mengverhouding : component A: 10 delen
component B: 1 deel harder (600 – 0626)

Potlife : ca. 8 uur bij 20°C

Verwerking : spuiten

Verwerkingstemperatuur : 18-30°C, R.V. max. 85%



Verwerkingsgegevens

- bekerspuit :
 - druk : 2,5-3 bar
 - opening : 1,8-2,0 mm
 - -verduunning : 5-10% Verduunning 960-0102, voor grote delen Speciaal Verduunning 960-0103 toepassen (ook bij hoge temp.)

- airmix :
 - opening: 0,23-0,28 mm
 - materiaaldruk :60-100 bar
 - luchtdruk :1,5-2,5 bar
 - verduunning : 0-5% Verduunning 960-0102, voor grote delen Speciaal Verduunning 960-0103 toepassen (ook bij hoge temp.)

- Reinigen gereedschap : HD Reinigingsverduunning 911-0000

- Menginstructie : component B toevoegen aan component A. Het geheel roeren tot een homogeen mengsel, daarna kan zonodig verduunning worden toegevoegd om een goede verwerkingsviscositeit te bereiken.

- Voorzorgsmaatregelen : tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d.
Niet verwerken bij open vuur.
Alleen spuiten in een goed geventileerde ruimte. Gebruik indien nodig een geschikt masker.
Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.
De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en over-gevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering. Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen. In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden. Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze verf worden betrokken.

- Houdbaarheid : in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.

- Aanbevolen laagdikte : 120 gr/m² per laag (altijd 2 lagen, oppassen met eventueel doorschuren van de eerste laag om kleurverschillen te voorkomen)



HEIDELBERG COATINGS

Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	: Groep C: > 300 gram VOS per liter
Gevarenklasse (vervoer)	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie. Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsinformatieblad lezen.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

