



## 40-72X-0001 HD Aquatop Parketlak

- Type 40-72X-0001 : een lichtechte, watergedragen, blanke parket lak voor binnen.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies
- Voornaamste kenmerken :
  - hoge hardheid en krasvastheid
  - goed schuurbaar
  - goede elasticiteit
  - goede vloeïng
  - mooie houttekening
  - minder milieubelastend
  - sneldrogend
  - goed stapelbaar (overnacht)
  - reukarm
  - goede slijtvastheid (na uitharding)
  - bestand tegen PVC afdichtingen
- Toepassing :
  - toepassing met name voor het lakken van parket en trappen
  - als blanke parketlak (Stapellak) op diverse houten onderdelen

\* om de chemicaliën bestendigheid te verhogen kan 2% HD Vernettingsadditief worden toegevoegd
- Kleur : blank

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Dichtheid (S.G.) : 1,01 kg/dm<sup>3</sup>
- Vaste stof (volume) : 36%
- Glans : Zijdeglans, Halfmat, Mat, Stompmat.
- Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec./DinCup 4



Droging	:	- stofdroog	:	ca. 15-30 min.
		- schuurbaar	:	ca. 2-3 uur
		- overschilderbaar	:	ca. 2-4 uur
		- beloopbaarheid	:	ca. 10 uur (voorzichtig)
		- volledige uitharding	:	ca. 5 dagen
Verwerking	:	kwast, mohair roller.		
Verwerkingsgegevens	:			
- kwast/roller	-	verdunding	:	1-3% Aqua Verdunding 970-0001
Reinigen gereedschap	:	HD Hydro reinigingsconcentraat		40-990-0726
		(10- 30% in water)		
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.		
Verwerkingsgegevens	:	- 1 <sup>e</sup> laag ca. 80 gr/m <sup>2</sup> aanbrengen		
		- na 2-3 uur een 2 <sup>e</sup> laag van ca. 80gr/ m <sup>2</sup> aanbrengen (zonder tussenschuren).		
		- na 2-4 uur (beter overnacht) schuren (korrel 280-320), ontstoffen en afwerken met een 3 <sup>e</sup> laag ca. 80-120 gr/m <sup>2</sup>		
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.		
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.		
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.		
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.		
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.		
Eisen	:	de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid) DIN EN 71-3 (vrij van zware metalen, speelgoedbesluit) DIN V 53160 deel 1 + 2 (speekselvastheid)		

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.



**HEIDELBERG** COATINGS