



11-0099 Ankolux Aqua Spray Color ZM

Versie 150709 : een waterverdunbare zijdematte airless verspuitbare lak voor binnen en buiten op basis van PU Alkydemulsie Technologie.

Voornaamste kenmerken : - geringe overspray
- goede dekking en vulling
- egaal, zijdemat effect
- goed reinigbaar
- minder milieubelastend
- sneldrogend
- reukarm
- zeer goede hechting
- verwarmd spuitbaar

Toepassing : - als zijdematte grond- en afwerklaag op ondergronden van hout en als afwerklaag op voorbehandelde ondergronden van staal en kunststof.

Kleur(en) : diverse kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Volume % vaste stof : ca. 40%

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,3 gr/cm³ (wit)

Glans : zijdemat

Afleveringsviscositeit : ca. 7-9 d'Pa's

Droging : - stofdroog : ca. 1½ uur
- kleefvrij : ca. 1½-2 uur
- overspuitbaar : ca. 4 uur

N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie.

Hechting : op een droge, stof- en vetvrije ondergrond: goed

Verdunning : water, indien nodig



Verwerking : airless (bij voorkeur met voorverneveling) en airmix en ES verspuitbaar.

Instructies voor gebruik : airless

Tip/Nozzle	In (ches)	mm.
11	0,011	0,28
13	0,013	0,33
15	0,015	0,38

N.B. e.e.a. afhankelijk van de kleur en grootte van het object en de houtstructuur

Spuithoek	: 10°/20°/40° *
Spuitdruk	: 100-150 bar
Filter	: 60 mesh
Temperatuur van verf	: minimaal 15°C

* afhankelijk van object, 40° voor plaatmateriaal

verwarmd spuiten:

airless met tempspray H226, 40-50°C verwarmd

materiaaldruk	: 50-60 bar
spuittip	: 212-214
spuithoek	: 20°

Verwerkingscondities : niet verwerken beneden 8°C en relatieve luchtvochtigheid groter dan 80%.

Ondergrond : het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond.
: bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.
* vooraf goed oproeren.

Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 6 maanden.

Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 Mu : 10 m²/liter



- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- VOS gehalte : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling,
< 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
- Opmerkingen : beglazingskitten dienen in overleg te worden afgestemd op
het verfsysteem.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

