



17-0546 Apex Aqua Basisverf Sproeikwaliteit

- Versie 150716 : een watergedragen industriële coating voor binnen en buiten op basis van alkydemulsie.
- Voornaamste kenmerken :
 - sneldrogend
 - goede penetratie in hout
 - goede verwerking
 - minder milieu belastend
 - overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven*
 - uitstekende hechting op hout
 - SKH Komo® goedkeuring nr. 32999 (BRL 0814)
- * overleg met leverancier
- Toepassing : - als basislaag op nieuwe houten onderdelen
- Kleur(en) : diverse kleuren
- Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.
- Volume % vaste stof : ca. 38%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,3 g/cm³
- Afleveringsviscositeit : ca. 20 sec. (ISO-beker 4 mm)
- Glans : eiglans
- Droging :
 - stofdroog : ½-1 uur
 - kleefvrij : 1½-2 uur
 - hanteerbaar : 3 uur
 - overspuitbaar : 2-4 uur
- N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie.
- Dekking : goed
- Hechting : op een droge, stof- en vetvrije ondergrond: goed.
- Verwerking : sproeien, voor een juist afloopbeeld 10-20 vol. % afdunnen met water



Verwerkingscondities	:	niet verwerken beneden 5°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	:	in gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 12 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 20 Mu	:	ca. 16,5 m ² /liter
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

