



40-7403-0001 HD Aqua Top acryl Pu lak WP

Type 40-7403-0001 : een lichtechte, watergedragen, blanke trappenlak met anti-kraakpasta voor binnen, die na uitharding nagenoeg de krassvaste eigenschappen van een 2K lak bezit.

Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies

Voornaamste kenmerken :

- geringe opvezeling
- mooie houttekening
- minder milieubelastend
- sneldrogend
- goed stapelbaar (overnacht)
- reukarm
- goede slijtvastheid
- voldoet aan

Toepassing :

- toepassing met name in de trappen- en meubelindustrie
- als blanke parketlak (1-pot systeem) op diverse houten onderdelen

*om de chemicaliënbestendigheid te verhogen kan 2% HD Hydro Vernetter 990-0791 (zonder potlife) worden toegevoegd of 10% HD Aqua Pur Harder 760-0005 (potlife dan ca. 3 uren). HD Aqua Pur Harder verbetert tevens de slijtvastheid van het product.

Kleur(en) : blank

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Dichtheid (S.G.) : 1,01 kg/dm³

Vaste stof (volume) : 31%

Glans : halfmat

Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec. DinCup 4



Droging	:	- stofdroog	:	ca. 1 uur
		- schuurbaar	:	ca. 2 uur
		- overschilderbaar	:	ca. 3-4 uur
Elasticiteit	:	goed		
Hechting	:	klasse 0-1, op kaal hout		
Vloeiing	:	goed		
Verdunning	:	max. 3% HD Aqua Verdunning.		
Verwerking	:	kwast, roller, spuit.		
Verwerkingsgegevens	:			
- kwast/roller		- verdunning	:	5-10% Aqua Top Vertrager 40-9700-0201
- bekerspuit		- druk	:	2,5-3 bar
		- opening	:	2,0-2,5 mm
		- verdunning	:	0-3% Aqua Verdunning 970-0001
-airmix		- opening	:	0,23-0,28 mm
		- materiaaldruk	:	60-100 bar
		- luchtdruk	:	1,5-2,5 bar
		- verdunning	:	0-3% Aqua Verdunning 970-0001
Systemopbouw	:	1 ^e laag, ca. 120 gram/m ² HD Aqua Top Acryl PU Lak WP. Na ca. 2 uur, schuren korrel 280-320, een 2 ^e laag HD Aqua Top Acryl PU Lak WP (ca. 120 gram/m ²) aanbrengen. Na overnacht drogen schuren korrel 280-320 en een 3 ^e laag HD Aqua Top Acryl PU Lak WP aanbrengen.		
Reinigen gereedschap	:	HD Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10- 30% in water)		
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.		
Verwerkingsgegevens	:	gelieve deze bij onbekendheid aan te vragen		
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.		
Aanbevolen laagdikte	:	120 gr/m ² per laag		
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.		
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.		



- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
- Eisen : de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in:
DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid)
DIN EN 71-3 (vrij van zware metalen, speelgoedbesluit)
DIN 4102 B1 (moeilijk brandbaar)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

