



## 11-0075 Waarborg Hoogglanslak

- Versie 150710 : Waarborg is een luchtdrogende hoogglanzende aflak voor buiten op basis van gesiliconiseerde alkydhars.
- Voornaamste kenmerken :
  - gemakkelijke verwerking en hoog uitstrijk-vermogen
  - zeer goede droging en doordroging bij lagere temperaturen
  - uitstekende dekking
  - hoge bolle glans en uitstekende vloeïing
  - uitstekende buitenduurzaamheid; uniek glans- en kleurbehoud
  - zeer lage onderhoudscyclus
  - hoog vaste stof gehalte
  - bevat UV stabilisatoren
- Toepassing : als hoogduurzame aflak op voorbehandelde delen, zoals deuren, kozijnen, ramen en ander geveltimmerwerk. Op onbehandeld hout twee lagen Waarborg Grondverf aanbrengen.
- Kleur(en) : diverse kleuren, waaronder tal van historische kleuren met speciale Waarborg colourants select.

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 61%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,17 gr/cm<sup>3</sup> (wit)
- Glans : hoge, bolle glans
- Glansgraad : hoogglans, ca. 90 GU 60°
- Afleveringsviscositeit : ca. 9-10 d'Pa's
- Droging :
  - stofdroog : ca. 2½ uur
  - kleefvrij : ca. 3,5 uur
  - overschilderbaar : ca. 24 uur

\* De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de weersomstandigheden en de toegepaste kleur.  
Voor donkere kleuren gelden bij lagere temperaturen langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.



Ondergrond	: het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond.
	: bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.
Elasticiteit	: ca. > 10 mm. Erichsen indruk
Hechting	: op een voorbehandelde, geschuurde ondergrond goed
Vlampunt	: 36°C
Verdunning	: uitsluitend indien noodzakelijk Verdunning 947
Verwerking	: kwast, lakroller
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 Mu	: ca. 15 m <sup>2</sup> /liter
Laagdikte vrijheid	: circa 75-80 Mu nat
Verwerkingscondities	: bij een temperatuur van 5-30°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Houdbaarheid	: in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, tenminste 12 maanden.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte Arbo Nederland	: Groep B: ≤ 300 gram VOS per liter
Opmerking	: *vooraf goed oproeren.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

