



11-0098 Ankolux Aqua Spray Color gloss

- Versie 150709 : een waterverdunbare glanzende airless verspuitbare lak voor binnen en buiten op basis van alkydemulsie Technologie.
- Voornaamste kenmerken : - geringe overspray
- goede dekking en vulling
- glanzend oppervlak
- minder milieubelastend
- sneldrogend
- reukarm
- verwarmd spuitbaar
- Toepassing : - als glanzende afwerklaag op een voor-behandelde ondergrond van hout en staal.
- Kleur(en) : diverse kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 40%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1-1,3 g/cm³
afhankelijk van de kleur
- Glans : glanzend
- Afleveringsviscositeit : ca. 12 d'Pa's
- Droging : - stofdroog : ca. 1 uur
- kleefvrij : ca. 2 uur
- hanteerbaar : ca. 4 uur
- overschilderbaar : ca. 16 uur

N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie.

- Hechting : op voorbehandelde vetvrije, geschuurde ondergrond goed.
- Verdunning : water, indien nodig



- Instructies voor gebruik : Airmix
- N.B. e.e.a. afhankelijk van de kleur en grootte van het object en de houtstructuur
- Spuittip : 211-212
 Spuithoek : 20°
 Spuitdruk : 100-150 bar
 Filter : 60 mesh
 Temperatuur van verf : minimaal 15°C
 Laagdiktevrijheid : tot maximaal 150um
- verwarmd spuiten:
 airmix met tempspray H226, 40-50°C verwarmd
- materiaaldruk : 50-60 bar
 spuittip : 211-212
 spuithoek : 20°
- Verwerkingscondities : niet verwerken beneden 8°C en relatieve luchtvochtigheid beneden de 55% en niet groter dan 85%.
 *Om microschuim te voorkomen een flash off tijd hanteren van 10-15 minuten bij een RV tussen de 70-80%
- Ondergrond : het beste resultaat wordt bereikt, indien wordt afgewerkt op een geslepen ondergrond.
 : bij toepassing op eerder aangebrachte verflagen, adviseren wij deze goed te reinigen en ontvetten en daarna te schuren.
 * vooraf goed oproeren.
- Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tenminste 6 maanden.
- Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 Mu : 10 m²/liter
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.



- VOS gehalte : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling,
< 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
- Opmerkingen : beglazingskitten dienen in overleg te worden afgestemd op
het verfsysteem.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

