

## 40-4150-9902 HD Cellulose Vulgrond Wit

- Versie 151005 : een goedvullende, sneldrogende oplosmiddel-houdende één-componenten grondlak op basis van nitrocellulose
- Voornaamste kenmerken : - goed vullend  
- uitstekend schuurbaar  
- goede dekking  
- goed standvermogen  
- goede vloeiing
- Toepassing : - als vullende grondering op diverse houten ondergronden binnen. Voor MDF platen verdient de HD PUR Vulgrond de voorkeur.

Kleur(en) : wit

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : 50 vol.%
- Dichtheid (S.G.) : 1,25 kg/dm<sup>3</sup>
- Viscositeit : 70 sec. DinCup 4
- Glans : mat
- Droging : - stofdroog : na ca. 30-40 min  
- schuurbaar : na ca. 1 uur
- \*schuren met korrel 240 en 320
- Vlampunt : < 21°C

Verwerkingsgegevens : Spuitinstelling voor bekerpistool:  
Opening 1,8-2,0 mm  
Druk 2,5-3,5 bar  
Voor Airmix:  
Opening 0,28-0,33 mm  
Materiaaldruk 60-100 bar  
Luchtdruk 2-4 bar

Verwerkingstemperatuur : 18-30°C, R.V. max. 85%

Verdunning : max. 10% HD Cell verdunning 9400-0001



- Voorzorgsmaatregelen : tijdens verwerking en droging zorgen voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d.  
Niet verwerken bij open vuur.  
Alleen spuiten in een goed geventileerde ruimte. Gebruik indien nodig een geschikt masker.  
Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking.
- De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering. Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen. In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden. Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze verf worden betrokken.
- Houdbaarheid : in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.  
Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Aanbevolen laagdikte : afhankelijk van de ondergrond: 150-250 gr/m<sup>2</sup>
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad
- VOS gehalte : Groep C: > 300 gram VOS per liter
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.  
Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsinformatieblad lezen.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

