



14-0141 Anko Fixeergrond DE

- Versie 160601 : een watergedragen gepigmenteerde voorstrijk voor binnen en buiten.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : dispersie
pigment : titaandioxide en diverse vulstoffen
- Voornaamste kenmerken : - goed hechtend en vullend vermogen
- prettige verwerking
- verhoogt de dekkraft van de opvolgende laag muurverf sterk
- overschilderbaar met muurverven o.b.v. dispersie.
- Toepassing : - als 1^e laag voorstrijk op diverse ondergronden zoals: pleisterlagen, beton, steen, cementplaat, gipspleister, gipskartonplaten.
- Kleur(en) : wit (semi-dekkend)

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,2 kg/dm³
- Droging : - overschilderbaar : 3 uur
* een en ander afhankelijk van de te behandelen ondergrond en aangebrachte laagdikte.
- Verdunning : onverdund aanbrengen; zonodig met water.
- Verwerking : kwast, roller
- Verwerkingstemperatuur : niet onder 5°C (lucht- en objecttemperatuur) en een maximale R.V. van 85%.



Verwerking	:	Anko Fixeergrond DE aanbrengen op de ondergrond tot dat deze “verzadigd” is. Glimmende en dekkende lagen zien te voorkomen. (product is semi-dekkend).
Ondergrond voorbehandeling	:	<ul style="list-style-type: none"> - De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen - Losse delen en poederende (cementhoud) lagen verwijderen door middel van borstelen en/of schuren - Voor zeer sterk zuigende ondergronden kan gekozen worden voor Anko Diepgrondering OV - Ondergronden met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren, vooraf isoleren met Triotex Isolant. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen - Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat - Overgangen tussen bestaande verflagen en de kale delen zo goed mogelijk wegschuren
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele en droge vorstvrije plaats tenminste 12 maanden.
Gemiddeld verbruik	:	sterk afhankelijk van ruwheid en porositeit van de ondergrond: ca. 4 - 10 m ² /ltr
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: bevat geen of zeer weinig oplosmiddel, voldoet voor professioneel gebruik binnen aan Arbo.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

