

WERKSHEMA TRANSPARANT WATERGEDRAGEN

Voor massief en gefineerd hout zoals, eiken, beuken, essen, grenen, vuren e.d.

Producten

1. HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank 710X-0001.

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Een eerste laklaag aanbrengen met HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank 710X-0001.
Opbrengst ca. 100 gram per m2.

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de laklaag schuren met schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een tweede laag HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank 710X-0001.
Opbrengst ca. 100 gram per m2

Let op:

Voor toepassing op delen die in aanraking komen met veelvuldig water of alcohol (bijv. tafelbladen, bar, balie etc.) kan de chemicalienbestendigheid van de HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank 710X-0001 verbeterd worden door toevoeging van 2% HD Hydro vernetter 990-0791 of 10% HD Aqua Pur Harder (met harder is er een beperkte potlife van ca. 2 uren).

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient echter de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.