



40-850-0011 Aplexol Natural Oil

- Versie 161116 : een hoogwaardige kleurloze meubelolie voor binnen toepassing.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : natuurlijke oliebasis met loodvrije siccatief
- Voornaamste kenmerken :
 - natuurlijke uitstraling
 - mooie houttekening
 - diep indringend vermogen
- Toepassing :
 - als hoogwaardige meubelolie op massief hout, panelen, lijsten, parket etc.
- Kleur(en) : geelbruin

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Dichtheid (S.G.) : 0,94 kg/dm³
- Glans : zijdeglans
- Afleveringsviscositeit : ca. 30 sec./DinCup 4
- Droging : de oxidatieve droging vindt plaats tussen 12-16 uur. Luchtverplaatsing en temperatuur verhoging bevorderen de droging.
- Verdunning : eventueel max 15% met Aplexol Dry Slow 40-980-0011
- Verwerking : spuiten, kwast, wals.
- Vaste stof : 80% volume
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.
- Verwerking : Hout voorschuren korrel 120-180. Aplexol Natural Oil aanbrengen en excentrisch inschuren met speciaal hiervoor geschikt schuurpapier/pad korrel 360. Vervolgens schuurstof vermengt met olie met een pluivrije doek verwijderen. Eventueel na overnacht drogen nog 1x maal behandelen met de Aplexol Natural Oil. In plaats van nat inschuren, kan ook na het aanbrengen en overnacht drogen geschuurd worden en nog 1 eenmaal afgewerkt worden met de Aplexol Natural Oil.



Aanbevolen laagdikte	:	ca. 10-30 gr/m ²
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Opmerking	:	Aplexol Natural Oil kan niet gelijktijdig met lichtontvlambare materialen zoals NC lakken of NC lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding. Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of doeken onder water bewaren).
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Onderhoud	:	Als onderhoudsmiddel kan gebruik gemaakt worden van Aplexol Multi Maintenance 40-870-0154.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

