



40-8711-0001 Aplexol Hardwax Rapid Matt

- Versie 161128 : oplosmiddelarme , matte blanke kunstharlak o.b.v. speciale bindmiddelen, olie en wax.
- Voornaamste kenmerken : - natuurlijke matte uitstraling
- goede slijtvastheid
- geringe filmvorming
- goede hechting.
- Toepassing : - toepassing met name in de houten meubelindustrie, interieurbouw, trappen en vloeren (in 2 laag systeem).
- Kleur(en) : geelbruin
- Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.
- Droging : na ca. 4-5 uren droging – schuurbaar (korrel 240-320) *
* e.e.a is afhankelijk van temperatuur en luchtverplaatsing
- Hechting : goed
- Vlampunt : 35°C
- Verwerking : bekerspuit, kwast, roller, wals
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%. Zorg voor voldoende luchtcirculatie. Na gebruik de verpakking goed sluiten, zodat er geen lucht bij kan komen.
- Aanbevolen laagdikte en verwerking : Voor gebruik zeer goed omroeren.
Bij grofporig hout de Aplexol Hardwax Rapid Matt na opbrengst goed in de nerf poetsen.
Opbrengst ca. 40-60 gr/m² per laag.
Na 4-5 uren droging, schuren korrel 240-320 en afwerken met 1 laag Aplexol Hardwax Rapid Matt .
Wij adviseren bij exotische houtsoorten vooraf een proef op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen beoordelen.



Verduunning	:	eventueel max 15% Apexol Dry Slow 40- 9800-0011
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Reiniging gereedschap	:	Apexol Tool Purifier 40-980-0300
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep B: < 300 gram VOS per liter
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Opmerking	:	Apexol Hardwax Rapid Matt kan niet gelijktijdig met lichtontvlambare materialen zoals NC lakken of NC lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding. Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of doeken onder water bewaren).
		Voor donkere ondergronden adviseren wij als eerste laag de Apexol Hardwax Rapid Softmatt 40-8750-0001 toe te passen, hierdoor behoudt men een helder oppervlak.
Onderhoud	:	voor regelmatig onderhoud speciaal voor trappen en vloeren wordt Apexol Multi Maintenance 40-870-0154 geadviseerd.
Eisen	:	het product voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

