



40-872-XXXX Aplexol Hardwax Ease Color

- Versie 161116 : Hoogwaardige houtveredeling, als oliewascombinatie van nagenoeg natuurlijke grondstoffen zoals plantaardige oliën en wax componenten.
- Voornaamste kenmerken :
 - mooie matte uitstraling
 - goede slijtvastheid
 - geringe filmvorming
 - goede hechting
 - gemakkelijk verwerkbaar, speciaal ingesteld voor handverwerking
 - hoog vaste stofgehalte
- Toepassing :
 - toepassing met name in de houten meubelindustrie, interieurbouw, trappen en vloeren (in 2 of 3 laag systeem).
- Kleur(en) : In 9 standaard kleuren Tree Bark, Autumn Storm, Morning Dove, Frosted White, Cloudy White, Moss Tide, Deep Earth, City Shadow en Warm Oak. Overige kleuren op aanvraag, in te kleuren met de standaard HDL Mengpasta's 40-3650, met uitzondering van wit (hiervoor kan de 40-3650-9901 toegepast worden).

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Drogging : na ca.3-5 uren droging – schuurbaar (korrel 280-320) *
- * e.e.a is afhankelijk van temperatuur en luchtverplaatsing
- Hechting : goed
- Vlampunt : 35°C
- Verwerking : Kwast, roller, doek
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%. Zorg voor voldoende luchtcirculatie. Na gebruik de verpakking goed sluiten, zodat er geen lucht bij kan komen.



| | |
|------------------------------------|---|
| Aanbevolen laagdikte en verwerking | : Voor gebruik zeer goed omroeren. Bij grofporig hout de Aplexol Hardwax Ease Color na opbrengst goed in de nerf poetsen/navegen tot het gewenste resultaat. Opbrengst ca. 25-40 gr/m ² per laag. Na 3-5 uren droging, voorzichtig opschuren en afwerken met 1 laag Aplexol Hardwax Ease.. Wij adviseren bij exotische houtsoorten vooraf een proef op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen beoordelen. |
| Verdunning | : eventueel max 15% Aplexol Dry Slow 40- 9800-0011 |
| Houdbaarheid | : in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden. |
| Reiniging gereedschap | : Aplexol Tool Purifier 40-980-0300 |
| Veiligheidsaspecten | : zie informatie op veiligheidsinformatieblad. |
| VOS gehalte | : Groep F: > 300 gram VOS per liter |
| Gevarenklasse (vervoer) | : zie informatie op veiligheidsinformatieblad. |
| Bijzonderheden | : zie onze algemene voorschriften technische documentatie. |
| Opmerking | : Aplexol Hardwax Ease Color kan niet gelijktijdig met licht ontvlambare materialen zoals NC lakken of NC lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding. Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of doeken onder water bewaren). |
| Onderhoud | : voor regelmatig onderhoud speciaal voor trappen en vloeren wordt Aplexol Multi Maintenance 40-870-0154 geadviseerd. |
| Eisen | : het product voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid). |

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

