

40-851-0001 Aplexol Outdoor primer



- Versie 170420 : Aplexol Outdoor primer wordt toegepast op onbehandeld, niet geïmpregneerd naaldhout, eiken en oud-geïmpregneerd hout. Aplexol Outdoor Primer zorgt voor een betere hechting en duurzaamheid. Nieuw geïmpregneerd, Red Cedar en hard hout kunnen zonder Primer, direct met de Aplexol Exterior Oil worden behandeld.
- Samenstellingsindicatie : Watergedragen Primer
- Eigenschappen :
- verbetert de hechting op het hout
- verbetert de duurzaamheid van het hout
- gaat schimmelvorming en aanslag tegen
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 15°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%. De houtvochtigheid mag niet boven 17% zijn. Direct zonlicht en hitte tijdens aanbrengen vermijden. De ondergrond dient volledig schoon en droog te zijn.
- Verwerking : Breng de primer aan met een kwast of roller. Begin bij de uiteinden van het hout. Werk vervolgens van onder naar boven. Behandel telkens over de gehele lengte om overlappingsen te voorkomen. Laat de primer vervolgens minstens 24 uur drogen, voordat het wordt afgewerkt met Aplexol Exterior Oil.
- Theoretisch rendement : 8-10 m²/liter
- Opmerkingen : Bij verouderd hout de eventuele resten van eerdere beschermlagen verwijderen. Hierna reinigen met Aplexol Exterior cleaner en 24 uur laten drogen.
- Opslag : Aplexol Outdoor Woodprimer is bij een vakkundige opslag minimaal 12 maanden houdbaar. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

