

WERKSHEMA DEKKEND GEVULD ZIJDEGLANS OP MDF (COMPAKTVULLER)

Voor MDF en van Folie voorzien meubelplaat.

Producten

1. HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 . (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. HD Cryl 2K Compaktvuller 6450-9901 (Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626)
3. HD PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.
Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

Frees- of kopse kanten eventueel isoleren met de HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029 Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626 en 20% Verdund met HD PUR/Cryl Verdunning 960-0102 (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Vervolgens een eerste grondlaag aanbrengen met HD Cryl 2K Compaktvuller 6450-9901 Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626
Opbrengst 150-250 gr per m2

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de grondlaag schuren met schuurpapier P.280 en stofvrij maken.

Hierna eventueel een tweede laag HD Cryl 2K Compaktvuller 6450-9901 aanbrengen (afhankelijk van kwaliteit MDF of meubelplaat)

Mengverhouding 10 : 1 met verharder 600-0626 Opbrengst 150-250 gr per m2.

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) schuren met schuurpapier P320-400 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een laag HD PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.

Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626

Opbrengst ca. 120 gr per m2