

WERKSHEMA voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuw en al eerder geolied buitenhout.

Producten:

Aplexol Exterior Oil 40-853-xxxx

Gereedschap:

Borstel of kwast, katoenen doeken en eventueel schuurpapier Gereedschap in water reinigen.

Verwerking:

Aplexol Exterior Oil wordt buitenshuis gebruikt voor de basisbehandeling en het onderhoud van nieuwe en al eerder geoliede houten oppervlakken zoals terrassen, tuinmeubelen, gevelbekledingen, etc.

1. Reinig nieuwe en oude houten oppervlakken voor het oliën met Aplexol Exterior Cleaner.
2. Laat het hout minimaal 24 uur drogen, zodat de houtvochtigheid maximaal 17% bedraagt. Verwijder eventuele opstaande houtvezels met schuurpapier korrel 120.
3. Behandel het hout alleen bij droog weer, min. temp. 13°C en vermijd direct zonlicht en hoge temperaturen.
4. Roer de olie zorgvuldig om voor gebruik.
5. Breng een EGALE DUNNE laag olie aan met een kwast. Behandel eerst de kopse kanten. De olie heeft een crème-achtige kleur als deze vloeibaar is. Na een paar minuten heeft het hout een geoliede uitstraling doordat het water verdampt is.
6. Verwijder na maximaal 5 minuten overtollige olie met schone doeken. Let vooral op verbindingen en groeven.
7. Herhaal de behandeling als het oppervlak er nog niet verzadigd uitziet.
8. Als het hout droog is mag het opgewreven worden met een handpad of een éénschijfsmachine, voor een extra slijtvast oppervlak.
9. Het duurt 24 tot 48 uur voordat de olie volledig doorgehard is, afhankelijk van weercondities en temperatuur. Het hout mag tijdens deze periode niet blootgesteld worden aan water.

Let op:

Exterior Oil kan niet gelijktijdig met lichtontvlambare materialen zoals Nitro Cellulose lakken of Nitro Cellulose lakbeitsen verwerkt worden i.v.m. zelfontbranding. Gebruikte doeken uithangen en laten drogen alvorens ze af te voeren in de daarvoor geschikte container. (of doeken onder water bewaren).

