

WERKSHEMA KLEURLAK OP GLAS

Voor normaal glas.

Producten

1. HD Speciaal Reiniger 40-990-0628
2. HD PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur.
(Mengverhouding 5 : 1 met verharder 600-0626)
3. HD Glaslaktoevoeging type 40-990-0629.
4. HD Pur/Cryl verdunning 40-960-0102
5. HD Glasprimer 40-990-0627

Voorbereiding

Het glas reinigen met HD Speciaal Reiniger 40-990-0628.

Verwerkingsvoorschrift

De HD PUR Color Kleurlak 612 in de gewenste kleur aanmaken met 5% HD Glaslaktoevoeging type 40-990-0629.

(Het geheel goed omroeren.)

Vervolgens Verharder 40-600-0626 toevoegen in een verhouding van 5:1

(Lak:Harder).

(Het geheel goed omroeren.)

1 Smitlaag HD Pur Color Kleurlak (mengsel) aanbrengen.

Laagdikte 150-180 gr/m²

Eventueel kan de lak 5-10% verdund worden met HD Pur/Cryl verdunning 40-960-0102.

Opmerking:

Op speciale glassoorten kan het noodzakelijk zijn om na reiniging van het glas, eerst een hechtprimer aan te brengen.

HD Glasprimer 40-990-0627 dun aanbrengen met een doek of bekerspuit. (nevelend huiddun aanbrengen tot ca. 30 gr/m²)

Droging 1-3 minuten bij 20 graden Celcius

Vervolgens kan deze (zonder schuren) afgewerkt worden met HD PUR Color Kleurlak met Glaslaktoevoeging en Verharder.