

WERKSCHEMA voor de voorbehandeling van hout buiten, zoals gevelbekleding, ramen, omheiningen, etc.

Producten:

Aplexol Outdoor Wood Primer 40-851-0001

Verwerking:

Aplexol Outdoor Wood Primer is een product op waterbasis voor de voorbehandeling van hout buiten, zoals gevelbekleding, ramen, omheiningen, etc. Het verbetert zowel de hechting als de duurzaamheid. Het product wordt toegepast op onbehandeld, niet geïmpregneerd naaldhout, zoals dennen, grenen, lariks en vuren, maar ook op eiken en oud-geïmpregneerd hout (Red Ceder hoeft geen voorbehandeling). Nieuw-geïmpregneerd en hardhout worden direct met de Aplexol buitenoliën behandeld.

1. Alleen bij droog weer en een temperatuur boven 15°C behandelen. Direct zonlicht en hitte vermijden. De houtvochtigheid bij behandeling met Aplexol Outdoor Wood Primer mag niet hoger zijn dan 17%.
2. Het hout moet schoon en volledig droog zijn. Nieuw hout na montage zo snel mogelijk met de primer behandelen. Bij verouderd hout, de eventuele resten van vroegere beschermingslagen verwijderen. Hierna reinigen met Aplexol Exterior Cleaner en minstens 24 uur laten drogen. Het hout moet volledig droog zijn voordat verdere behandelingen worden uitgevoerd.
3. Breng de primer aan met een kwast of roller. Begin bij de uiteinden van het hout. Werk vervolgens van beneden naar boven. Behandel telkens over de gehele lengte om overlappingsen te voorkomen.
4. Laat de primer vervolgens ca. 24 uur drogen voordat het hout afgewerkt wordt met één van de Aplexol buitenoliën.
5. Reinig het gereedschap met warm water.

