

## WERKSHEMA TRANSPARANT NANO PUR

Voor massief en gefineerd hout zoals, eiken, beuken, noten, mahonie e.d.

### Producten

1. HD Nano Pur Systeemlak 620X-0040. (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)
2. HD PUR 2K Grondlak Blank. Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.

### Voor een Open nerfsyteem:

#### Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

#### Verwerkingsvoorschrift

Een eerste laklaag aanbrengen met HD Nano Pur Systeemlak 620X-0040.  
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.  
Opbrengst ca. 120 gram per m2.

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de laklaag schuren met schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een tweede laag HD Nano Pur Systeemlak 620X-0040.  
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.  
Opbrengst ca. 120 gram per m2

### Voor een gevuld systeem:

#### Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

#### Verwerkingsvoorschrift

Een Grondlaag aanbrengen met HD PUR 2K Grondlak Blank. Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.  
Opbrengst ca. 130-180 gram per m2.

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de Grondlak schuren met schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.

Vervolgens een tweede laag aanbrengen met HD PUR 2K Grondlak Blank.  
Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.

Opbrengst ca. 130-180 gram per m2.

Na droging (overnacht) de Grondlak schuren met schuurpapier P320 – P400 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een laag HD Nano Pur Systeemlak 620X-0040. Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.

Opbrengst ca. 120 gram per m2



**HEIDELBERG** COATiNGS