

WERKSHEMA TRANSPARANT GEKLEURD (WATERBEITS) AQUA TOP

Voor massief en gefineerd hout zoals, eiken, beuken, essen, grenen, vuren e.d.

Producten

1. HD Aquanyl Beits 2900
2. HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank 710X-0001.

Voorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

De Aquanyl Beits 2900 in de gewenste kleur opbrengen d.m.v. spuiten (fijnporig hout zoals beuken, Ahorn) of beitskwast en afhankelijk van gewenst resultaat egaal navegen (grofporig hout) .

Laten drogen voor het aanbrengen van blanke lak (ca. 2 uren).

Vervolgens een eerste laklaag aanbrengen met HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank 710X-0001.

Opbrengst ca. 100 gram per m2.

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de laklaag schuren met schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een tweede laag HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank 710X-0001. Opbrengst ca. 100 gram per m2

Let op:

Op houtsoorten met inhoudsstoffen, Aquanyl beits eerst testen op mogelijke activering van inhoudsstoffen (bijv. eiken en looizuur). Indien een reactie ontstaat en verkleuring van de beits veroorzaakt is het beter een oplosmiddelhoudende beits toe te passen (HD LM Kleurbeits 2170-kleur)

Voor toepassing op delen die in aanraking komen met veelvuldig water of alcohol (bijv. tafelbladen, bar, balie etc.) kan de chemicalienbestendigheid van de HD Aqua Top Acryl PU Lak Blank 710X-0001 verbeterd worden door toevoeging van 2% HD Hydro vernetter 990-0791 of 10% HD Aqua Pur Harder (met harder is er een beperkte potlife van ca. 2 uren)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient echter de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.