

WERKSHEMA TRANSPARANT GEKLEURD (WATERBEITS) SOLO PUR

Voor massief en gefineerd hout zoals, eiken, beuken, essen, grenen, vuren e.d.

Producten

1. HD Aquanyl Beits 2900
2. HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029. (Mengverhouding 10: 1 met verharder 600-0626)

Vorbereiding

De ondergrond vooraf schuren met Korrel P120-150 en stofvrij maken.

Verwerkingsvoorschrift

De Aquanyl Beits 2900 in de gewenste kleur opbrengen d.m.v. spuiten (fijnporig hout zoals beuken, Ahorn) of beitskwast en afhankelijk van gewenst resultaat egaal navegen (grofporig hout) .

Laten drogen voor het aanbrengen van blanke lak.

Vervolgens een eerste laklaag aanbrengen met HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029.

Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.

Opbrengst ca. 120-150 gram per m².

Na droging (minimaal 2 uur, bij voorkeur overnacht) de laklaag schuren met schuurpapier P280 – P320 en stofvrij maken.

Hierna afwerken met een tweede laag HD Solo PUR Systeemlak Blank 62X-0029.

Mengverhouding 10:1 met verharder 600-0626.

Opbrengst ca. 120-150 gram per m²

Let op:

Op houtsoorten met inhoudsstoffen, Aquanyl beits eerst testen op mogelijke activering van inhoudsstoffen (bijv. eiken en looizuur). Indien een reactie ontstaat en verkleuring van de beits veroorzaakt is het beter een oplosmiddelhoudende beits toe te passen (HD LM Kleurbeits 2170-kleur)