

WERKSHEMA ROESTEFFECT WATERGEDRAGEN

Voor hout, gipsplaat, stucwerk, staal, kunststof etc.



Producten

- Ankolux Aqua Staaleffectlak 11-4080
- Ankolux Roestactivator 11-4081
- Ankolux Aqua Fixeerlak 11-4082

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog en vast zijn. Zuigende ondergronden voorbehandelen. Op kaal metaal en kunststoffen adviseren wij een geschikte primer aan te brengen. Ankolux Aqua Staaleffectlak 11-4080 voor gebruik handmatig zeer goed omroeren tot een homogeen mengsel, zodat de metaaldeeltjes goed verspreid door de lak verdeeld worden.

Verwerkingsvoorschrift

Verwerken bij kamertemperatuur.

1 laag Ankolux Aqua Staaleffectlak 11-4080 aanbrengen met kwast of roller. Verschil in laagdikte geeft een natuurlijk roesteffect.

Na 4-6 uren droging de Ankolux Roestactivator 11-4081 aanbrengen met kwast, roller, spons of plantenspuit (bij verneveling let op ademhalingsbescherming). De applicatiemethode bepaalt sterk het effect en eindresultaat. Deze kan gelijkmatig aangebracht worden of juist met accenten om het effect te bepalen. De mate van roest is afhankelijk van de hoeveelheid Roestactivator die wordt aangebracht. Het aanbrengen met bijv. plantenspuit geeft een gedoseerd resultaat, met mogelijkheden in opbouw van lagen, dit geeft een natuurlijk effect.

De Ankolux Roestactivator 11-4081 ca. 8-10 uren laten drogen.

Het effect is een natuurlijk roestproces, om afgeven van het roest te voorkomen vervolgens 1 laag Ankolux Aqua Fixeerlak 11-4082 aanbrengen met kwast of roller.

Theoretisch Rendement

Ankolux Aqua Staaleffectlak 11-4080	ca. 5 m ² /lt
Ankolux Roestactivator 11-4081	ca. 15 m ² /lt
Ankolux Aqua Fixeerlak 11-4082	ca. 12 m ² /lt

Reiniging van het gereedschap

Na gebruik reinigen met water

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren in goed gesloten originele verpakking.

Opmerking: Het Roesteffectsysteem is bedoeld voor decoratieve doeleinden voor gebruik in interieur.

