



11-4080 Ankolux Aqua Staaleffectlak

- Versie 160411 : een watergedragen Staaleffectlak.
- Voornaamste kenmerken : In systeem met benodigde 11-4081 Ankolux Roestactivator en Ankolux Aqua Fixeerlak 11-4082 als esthetisch mooi roesteffect.
- Toepassing : als staaleffectlak met met verschillende optische roesteffecten op bijv. MDF e.d.
- Kleur(en) : Donkergrijs (uiteindelijk roestbruin).

Technische gegevens bij 20°C en 65% R.V.

- Volume % vaste stof : 78 vol.%
- Dichtheid (S.G.) : 2,6kg/dm³
- Glans : mat
- Viscositeit : 1450 mPas
- Droging : tenminste 4-6 uur
- * bij verpakken luchtdoorlatende materialen gebruiken
- Verwerking : kwast of roller
- Verwerkingstemperatuur : 18-30°C, R.V. max. 85%
- Reinigen gereedschap : water
- Voorzorgsmaatregelen : zie veiligheidsblad
- Houdbaarheid : in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 6 maanden.
- Aanbevolen laagdikte : afhankelijk van effect
- Systeemopbouw : zie werkschema



Opmerkingen	: De lak vooraf zeer goed omroeren. Het Roesteffectsysteem is bedoeld voor decoratieve doeleinden voor gebruik in interieur.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	: Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie. Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsinformatieblad lezen.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

