



17-0617 Apex Aqua Sealer TP (kwastkwaliteit)

- Versie 190503 : een watergedragen isolerende transparante sealer voor binnen en buiten.
- Samenstellingsindicatie : gemodificeerde alkydemulsie
- Voornaamste kenmerken :
 - sneldrogend
 - goede penetratie in hout
 - goede verwerking
 - goede isolatie merbau
 - overschilderbaar met diverse watergedragen systemen en alkydharsverven*
 - minder milieubelastend

* overleg met leverancier

Toepassing :
 - als isolerend basissysteem (twee lagen) op o.a. nieuwe merbau houten onderdelen

Kleur(en) : transparant

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Volume % vaste stof : ca. 38%
- Dichtheid (S.G.) : ca. 1,17 gr/m³
- Afleveringsviscositeit : 7 d'Pa's
- Glans : zijdemat 15 GU (60°)
- Droging :
 - stofdroog : ½ uur
 - kleefvrij : 1½-2 uur
 - hanteerbaar : 2-2½ uur
 - overschilderbaar* : 4 uur
- N.B. droging is mede sterk afhankelijk van een goede luchtcirculatie.
- * Bij merbau pas overnacht tweede laag aanbrengen.



Hechting	: op een droge, stof- en vetvrije ondergrond: goed.
Vloeiing	: goed
Elasticiteit	: 5 mm.
Vulling	: goed
Verdunning	: indien nodig met water.
Verwerking	: kwasten en rollen
Verwerkingscondities	: niet verwerken beneden 5°C en een maximale relatieve vochtigheid van 85%.
Opbouw verfsysteem	: voor zeer goede isolatie/insluiting van hout-inhoudsstoffen van merbau adviseren wij de eerste laag onder gecontroleerde condities versneld te drogen. Raadpleeg uw leverancier. Overnacht tweede laag aanbrengen.
Houdbaarheid	: in gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag, tenminste 6 maanden.
Theoretisch rendement bij droge laagdikte van 40 Mu	: ca. 9,5 m ² /liter
VOS gehalte	: Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

