



17-0752 Duracare 2K Topcoat Semi Matt

Versie 190822 : Een hoogwaardige dekkende watergedragen twee componenten polyurethaan Topcoat voor op hout speciaal ontwikkeld voor de timmerindustrie. Te gebruiken in combinatie met 17-0760 Duracare 2K Topcoat harder.

Voornaamste kenmerken :

- goede lichtechtheid
- uitstekende buitenduurzaamheid
- uitstekende hechting op diverse ondergronden
- zeer goed reinigbaar
- bestand tegen water, oliën, vetten, veel chemicaliën, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen
- slag-, stoot- en slijtvast
- bevat UV stabilisatoren
- niet vergelend
- SKH KOMO® goedkeuring

Toepassing : Als weerbestendige duurzame afwerklaag op voorbehandeld hout.

Aandachtspunten applicatie : Nieuw geverfde oppervlakken: verflagen die met Duracare 2K Topcoat worden behandeld moeten volledig zijn uitgehard, volgens voorschrift fabrikant.
Test de verdraagzaamheid door een referentieproef uit te voeren op de te behandelen ondergrond waarbij de hechting en esthetisch resultaat worden beoordeeld.

Oude en/of geverfde oppervlakken: de ondergrond moet droog zijn en vrij van vuil, vet etc. Alle oude losse en ondeugdelijke verflagen verwijderen en noodzakelijk plaatselijk bijwerken met een grondverf.
Verkrijde oppervlakken zorgvuldig reinigen met een daarvoor geschikte reiniger en "krasvrij" schuren. Wanneer het oppervlak gedurende een bepaalde tijd na reiniging heeft blootgestaan aan weersomstandigheden en vuil, reinig het oppervlak dan eerst weer grondig.

Kleur : Diverse kleuren

Technische gegevens bij 20°C en 65% R.V. (gemengd product indien anders vermeld)

Volume % vaste stof : ca. 39 %

Dichtheid : 1,24 kg/dm³ (component A)

Glans : Gloss (35 GU 60°)



Mengverhouding met harder	: Op basis van volume:	component A: 80 delen component B: 20 delen
	Op basis van gewicht:	component A: 80 delen component B: 20 delen
	Te mengen met 17-0760 Ankolux Aqua 2K Topcoat Harder.	
Potlife	: 1 uur	
Aanbevolen laagdikte	: 50 µm droog (1 laag 130 µm nat)	
Theoretisch rendement	: ca. 7,7 m ² /ltr bij 50 µm droge laagdikte	
Droging (20°C)	- Stofdroog : ca. 1 uur - Overschilderbaar : ca. 4 uur - Hanteerbaar : ca. 6 uur - Volledige uitharding : 3 dagen - Bij spuitapplicatie mag er nat in nat verwerkt worden - Indien twee lagen worden geapliqueerd en de droogtijd tussen de lagen meer dan 72 uur bedraagt, dient de eerste laag geschuurd te worden.	
Verwerking	: Meng componenten A en B goed door elkaar. Doe dit door component B aan component A toe te voegen. Goed mengen, roeren met brede spatel. Product na menging direct gebruiken. Let op!: Potlife van het gemengde product is 1 uur. Daarna is het product niet meer te gebruiken. Mengverhouding is 84,8 delen A en 15,2 deel B o.b.v. gewicht. De temperatuur van de lucht en de ondergrond moet boven de 15°C zijn tijdens het opbrengen en het drogen. Vermijd gebruik bij een hoge relatieve luchtvochtigheidsgraad (>80%), bij dreigende regen of temperaturen boven 25°C. Zorg ervoor dat ondergrond schoon, droog en vetvrij is. Na verstrijken potlife gemengd product niet in gesloten blik laten. Opmerking: bescherm gecoate ondergrond minimaal 24 uur tegen vocht, regen en condensatie.	
Verdunning	: water <u>N.B.:</u> Voeg water pas toe na intensief mixen van deel A en deel B. Goed roeren met een brede spatel.	
Verwerkingsgegevens	: <u>Airless-spray:</u> Druk : 120 bar Opening : 0,013-0,015 inch	



	Verdunning	: max. 5% water
Reinigen gereedschap	:	Deel A: direct met Aqua reiniger. Deel B: Proglyde DMM of Kluthe GB 1250. Deel A en B gemengd direct met Aqua Reiniger.
Voorzorgsmaatregelen	:	Zorg tijdens verwerking en droging voor voldoende ventilatie. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d. Niet verwerken bij open vuur. Niet roken. Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking. De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering.
Houdbaarheid	:	In goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats is component A minimaal 12 maanden en de component B minimaal 6 maanden houdbaar.
Veiligheidsaspecten	:	Zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	groep A: voldoet aan de vervangingsregeling < 100 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Opmerkingen	:	Het aanbrengen mag uitsluitend geschieden bij een relatieve vochtigheid lager dan 80% en bij een temperatuur van ondergrond en/of omgeving hoger dan 15°C, waarbij de temperatuur van de te behandelen ondergrond 3°C boven het dauwpunt moet liggen. De (chemische) belasting van het aangebrachte systeem mag eerst plaatsvinden nadat dit voldoende is doorgehard, hetgeen overeenkomt met een droogtijd van 3 dagen bij 20°C (korter of langer naarmate de temperatuur hoger of lager is).

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

