



40-2140 LM Natuurhout Effectbeits

- Versie: 230725 : oplosmiddelhoudende kleurbeits voor binnen.
- Voornaamste kenmerken : - geeft een natuurlijke uitstraling van het hout
- overspuitbaar met Blanke lakken, voor natuurlijke uitstraling bijv. Nano PUR Systeemlak Natuurmat 40-6200-0040 (2x).
- zeer geringe opvezeling van het hout
- sneldrogend
- Toepassing : - toepassing met name in de houten meubel industrie en interieurbouw.
- Kleur(en) : Houteffect kleur met uitstraling als onbehandeld hout.

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Viscositeit : 12 sec/Din Cup 4
- Droging : - overspuitbaar : tenminste 1 uur
- Vlampunt : < 21°C
- Verwerking : Beitskwast of bekerspuit
- Bekerspuit : spuitdruk : 2-3 bar
- opening : 1,3-1,5 mm
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 85%.
- Aanbevolen laagdikte en verwerking : Beitskwast, spuiten.
Het beste resultaat wordt verkregen door de beits 2x dun (droog) en gelijkmatig aan te brengen. Hierbij kan een korte tussen droogtijd (al vanaf ca. 5 sec.) tussen de 1^e en de 2^e keer aanbrengen aangehouden worden.
Wij adviseren vooraf een proef op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen beoordelen.

- Houdbaarheid : in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- VOS gehalte : Groep C: > 300 gram VOS per liter
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Bijzonderheden : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A