



40-285-XXXX Color Effect Stain

- Versie 230725 : Effect Beits voor o.a. verouderingseffecten.
- Samenstellingsindicatie : Product op basis van pigmenten en mineralen in water.
- Voornaamste kenmerken : - niet vergelend
- speciale inkleuring door reactie met inhoudsstoffen (Greyfrost)
- af te werken met Blanke lakken (geen watergedragen), Olie of Hartwax.
- reukarm
- Toepassing : - toepassing met name in de meubelindustrie, interieurbouw, parketindustrie en trappenindustrie.
- Kleur(en) : Greyfrost 71466 (vergrijzingseffect), Pure White 52613, Black Flame 52612, Sand Shell 21107
- Opmerkingen : De kleuren Pure White 52613 (white wash), Sand Shell 21107 (eiken natuur) en Black Flame 52612 (diepzwart) reageren niet met looizuur en kunnen dus tevens op andere houtsoorten worden toegepast en kunnen tevens wel afgewerkt worden met watergedragen lak.

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Droging : afwerking : na minimaal 5 uur , beter na overnacht drogen
- Verdunning : zonodig met water.
- Vlampunt : Niet ontvlambaar
- Verwerking : Beitskwast, doek, spons, spuit
- Spuiten: Bekerpistool - spuitdruk : 2-3 bar
- opening : 1,6-2,0 mm
- Verwerkingscondities : object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A

- Verwerkingsgegevens** : Voor gebruik goed oproeren. Effectbeits wordt op het kale hout (geschuurd korrel 80-120) aangebracht met beitskwast, spuit, doek of spons en vervolgens met de nerf mee navegen tot een egaal kleurbeeld ontstaat. (dit kan het beste gedaan worden met een drooggedepte beitskwast). Nevelend spuiten zonder navegen is eveneens mogelijk. Wij adviseren vooraf een proef op te zetten, om het gewenste resultaat te beoordelen.
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Aanbevolen laagdikte** : vooraf proef opzetten, e.e.a. is afhankelijk van de inkleuring, poriën, structuur en inzuiging van het hout alsmede de aanwezigheid van inhoudsstoffen om te reageren.
- Veiligheidsaspecten** : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- VOS gehalte** : Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
- Gevarenklasse (vervoer)** : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Bijzonderheden** : zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
- Opmerkingen** : Hout is een natuurproduct en kan verschillen in kleur en inhoudsstoffen, controleer daarom vooraf altijd de kleur na aanbrengen van een effectbeits.

Het is belangrijk dat de tijd tussen het schuren en het kleuren zo kort mogelijk gehouden wordt, in verband met het zich opnieuw sluiten van de poriën. Vermijd ook het deels bedekken van het oppervlak in deze periode(!), waardoor sommige delen meer aan licht en lucht worden blootgesteld, dit kan onregelmatige kleuring veroorzaken.

Met uitzondering van de Pure White, Sand Shell en Black Flame de Effect Stain niet met watergedragen lakken afwerken i.v.m. alkalisch karakter van de lak en het zure karakter van beits. Er kunnen dan sterke omkleuringen plaats vinden (rood/paars). De Afwerking daarom grondig vooraf testen.



De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A