



40-4912-xxxx Color Kleurlak Metallic

- Versie 211203 : een oplosmiddelhoudende Metalliclak met zeer brillante metallic pigmenten.
- Voornaamste kenmerken :
 - mooie heldere metaaleffecten.
 - 1 comp. lak, wordt afgewerkt met 2 comp. HD Blanke Lak.
 - zeer goede dekking (ook op de kanten)
 - goed standvermogen (zeer geschikt voor verticaal spuiten)
 - mooie vloei
- Toepassing :
 - als (zijde)matte afwerklaag, in systemen met blanke lak op voorbehandeld, gegrondeerde MDF
 - ook toepasbaar in vochtige ruimtes, zoals badkamers met de 2 comp. HD Blanke lak
- Kleur(en) : Koper 4708 , Goud 11090, Brons-Messing 4789, Brons licht 11715, Brons donker 85044, Champagne 72341.

Technische gegevens bij 20°C en 65% R.V.

- Volume % vaste stof : 16%
- Dichtheid (S.G.) : 1,27 kg/dm³
- Glans : (zijde)mat
- Droging :
 - stofdroog : na ca. 15-20 min.
- * bij verpakken luchtdoorlatende materialen gebruiken
- * in systemen minimaal 2 uren en maximale droogtijd van 12 uren tussen de lagen.
- Vlampunt : > 21°C
- Verwerking : spuiten
- Verwerkingstemperatuur : 18-30°C, R.V. max. 85%



Verwerkingsgegevens	: bekerspuit - druk : 2,5-3 bar - opening : 1,8-2,0 mm - verdunning : 0-5% Verdunning 960 0102, voor een nog betere vloeiing of voor grote delen Speciaal Verdunning 960-0003 toepassen (ook bij hoge temperaturen)
Reinigen gereedschap	: Reinigingsverdunning 911-0000
Voorzorgsmaatregelen	: Tijdens verwerking en droging zorgen voor vol- doende ventilatie. Vermijd huidcontact door ge- bruik te maken van de geëigende beschermmid- delen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel, voorschoten, beschermende crèmes e.d. Niet verwerken bij open vuur. Alleen spuiten in een goed geventileerde ruimte. Gebruik indien nodig een geschikt masker. Zie tevens de aanwijzingen op de verpakking. De gebruiksklare verf kan een irriterende werking hebben op het slijmvlies, in het bijzonder op de ademhalingsorganen, en overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Bij inademen van damp of spuitnevel bestaat gevaar voor sensibilisering. Bij het werken met deze verf dienen alle voorzorgsmaatregelen, die voor oplosmiddelen bevattende verven worden voorgeschreven, zorgvuldig in acht te worden genomen. In het bijzonder moet inademen van damp of spuitnevel worden vermeden. Personen die lijden aan een allergie, astma of chronische aandoeningen van de luchtwegen mogen niet bij het werken met deze verf worden betrokken.
Houdbaarheid	: in goed gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats, minimaal 3 maanden.
Aanbevolen laagdikte	: 120 gr/m ²
Systeemopbouw MDF	: Isoleren (bij mindere kwaliteit MDF): 1 laag Solo Pur Systeemlak (of PUR Isoleergrond 611-0000, zie technisch rapport), na minimaal 2 uur droging schuren (Korrel 280-320) <u>Vullen:</u> 1 laag Pur Vul Voorlak (150 gr/m²), na overnacht droging schuren (Korrel 320) <u>Afwerking:</u> 1 laag Color Kleurlak Metallic (120 gr/m²), (eventueel licht navelen in 1 richting) na minimaal 2 uren droging afwerken met 1x Solo PUR of Nano PUR Systeemlak Blank (120 gr/m²), in de gewenste glansgraad.



Verouderingseffect	: om een verouderingseffect te bereiken kan na ca. 3 uren droging de LM Patina zwartbruin (40-2340-92322) dun over de Color Kleurlak Metallic worden gespoten met een beitsspuitje. Vervolgens na ca. 30 minuten droging kan het effect worden aangebracht door middel van Scotsch Brite of schuurmatje licht te schuren in banen of wolken effect. Aflakken met 1x Solo PUR of Nano PUR Systeemplak Blank (120 gr/m ²), in de gewenste glansgraad.
Veiligheidsaspecten	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
VOS gehalte	: Groep C: > 300 gram VOS per liter
Gevarenklasse (vervoer)	: zie informatie op veiligheidsinformatieblad
Bijzonderheden	: zie onze algemene voorschriften technische documentatie. Voor de verwerking a.u.b. eerst het veiligheidsinformatieblad lezen. De lak kan eventueel als 2 comp. lak (20:1) verwerkt worden als er geen blanke aflak wordt toegepast. (De potlife is dan echter zeer kort, met name wanneer de temperatuur hoog is). Wij adviseren echter deze lak als 1 comp. te verwerken met 2 comp. blanke aflak.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

