

40-600-0626 Pur Cryl Harder

Versie: 230725	:	Pur Cryl Harder is een oplosmiddel-houdende, hoogwaardige isocyaanaat.
Eigenschappen	:	Standaard lichtechte verharder voor o.a. Cryl en Pur-systemen. Deze systemen zijn ook voor gebleekte houtsoorten geschikt.
Inwerking	:	Pur Cryl Harder dient in de aangegeven mengverhouding aan de lak toegevoegd te worden en goed homogeen gemengd te worden.
Opslag	:	Pur Cryl Harder is bij een vakkundige opslag maximaal 6 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen dienen na gebruik onmiddellijk goed afgesloten en snel verwerkt te worden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
Vlampunt	:	> 27°C
Dichtheid	:	1,025 g/cm ³
Vaste stof % volume	:	52%
pH	:	neutraal
Bijzonderheden	:	de verharder is vrij van formaldehyde, zwaar metalen en insecticiden. Gelieve ons actueel veiligheidsinformatieblad in acht te nemen.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Opmerkingen	:	PUR/Cryl Harder 40-600-0626 heeft het vrije monomeer gehalte in diisocyaanaat harder onder 0,1 massa%, waardoor er geen speciale trainingen voor de gebruikers nodig zijn.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.