



## 40-710X-0001 Anker-Top Acryl PU lak

- Versie 200327 : een lichtechte, watergedragen, blanke stapellak voor binnen.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies
- Voornaamste kenmerken : - geringe opvezeling  
- zeer geringe kleuromslag door ondergrond benatting  
- minder milieubelastend  
- zeer sneldrogend  
- goed stapelbaar (overnacht)  
- reukarm  
- goede slijtvastheid
- Toepassing : - toepassing met name in de trappen- en meubelindustrie, interieurbouw.  
- als blanke parketlak met verharder (stapellak) op diverse houten onderdelen.
- \* om de chemicaliënbestendigheid te verhogen kan 10% Aqua Pur Harder 760-0005 (potlife dan ca. 2 uren). Toevoeging van Aqua Pur Harder verhoogd tevens de slijtvastheid.
- Kleur(en) : blank
- Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.
- Dichtheid (S.G.) : 1,01 kg/dm<sup>3</sup>
- Vaste stof : 31%
- Glans : Natuurmat (glans 0), Stompmat (glans 1), mat (glans 2), halfmat (glans 3), zijdeglans (glans 5), glans (glans 8)
- Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec. DinCup 4
- Droging : - stofdroog : ca. 30-40 minuten  
- schuurbaar : ca. 2 uur  
- overspuitbaar : ca. 2 uur
- Elasticiteit : goed
- Hechting : klasse 0-1, op kaal hout
- Verwerking : kwast(beperkt), roller (beperkt), spuit.



Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Verwerkingsgegevens	:	
- kwast/roller	- verdunning	: 5-10% Aplexol Aqua Dry Slow 40-9700-0201
- bekerspuit	- druk	: 2,5-3 bar
	- opening	: 2,0-2,5 mm
	- verdunning	: 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
-airmix	- opening	: 0,23-0,28 mm
	- materiaaldruk	: 60-100 bar
	- luchtdruk	: 1,5-2,5 bar
	- verdunning	: 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
Reinigen gereedschap	:	Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10 - 30% in water)
Systeemopbouw	:	1 <sup>e</sup> laag, ca. 100 gram/m <sup>2</sup> Anker-top Acryl PU Lak. Na ca. 2 uur drogen, schuren korrel 280-320, een 2 <sup>e</sup> laag Anker-top Acryl PU Lak (ca. 100 gram/m <sup>2</sup> ) aanbrengen. Voor zware belasting zoals vloeren en trappen na overnacht drogen schuren korrel 280-320 en een 3 <sup>e</sup> laag Anker-top Acryl PU Lak aanbrengen met 10% Aqua Pur Harder 760-0005.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	ten minste 100 gr/m <sup>2</sup> per laag
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Eisen	:	De lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid) (met harder) DIN EN 71-3 (vrij van zware metalen, speelgoedbesluit) DIN 4102 B1 (moeilijk brandbaar)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

