



40-7150-91266 Anker-Top Aqua Vulgrond

Versie 230725 : een gepigmenteerde, watergedragen, vulgrond voor binnen.

Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies

Voornaamste kenmerken :
- goede vulling
- minder milieubelastend
- sneldrogend
- zeer goed schuurbaar
- reukarm
- goed standvermogen
- geringe opvezeling
- goed overspuitbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende kleurlakken.

Toepassing :
- toepassing met name in de deuren- en meubelindustrie, interieurbouw.
- als vullende grondlaag/spuitplamuur op MDF en diverse houtsoorten binnen

NB. Bij houtsoorten met inhoudsstoffen vooraf een proef opzetten of een isolatiegrond aanbrengen.

Kleur(en) : zwart

Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Dichtheid (S.G.) : ca. 1,50 kg/dm³

Vaste stof : ca. 32%

Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec./DinCup 4

Droging :
- stofdroog : ca. 1 uur
- schuurbaar : ca. 2 uur
- overspuitbaar : ca. 2 uur met watergedragen lakken

Elasticiteit : goed

Hechting : goed

Vloeiing : goed

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A

Vlampunt	:	> 100°C
Aanbevolen laagdikte	:	ca. 150 -250 gr/m ² e.e.a. is sterk afhankelijk van de structuur en zuiging van het hout. Wij adviseren een proef op te zetten.
Verwerking	:	kwast, roller, spuit, gieten.
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Verwerkingsgegevens	:	
- kwast/roller	-	verdunding : 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
- bekerspuit	-	druk : 2,5-3,0 bar
	-	opening : 2,5-3,0 mm
	-	verdunding : 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
-airmix	-	opening : 0,28-0,33 mm
	-	materiaaldruk : 80-100 bar
	-	luchtdruk : 2,0-2,5 bar
	-	verdunding : 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
Reinigen gereedschap	:	Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10- 30% in water)
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.