



40-7153 Anker-Top Acryl PU Color DE

Versie 210308	:	een sneldrogende, watergedragen, gepigmenteerde lak voor binnen.		
Samenstellingsindicatie	:	bindmiddel	:	combinatie van PU acrylaatdispersies
Voornaamste kenmerken	:	<ul style="list-style-type: none">- goed standvermogen- goede elasticiteit- goede dekking- minder milieubelastend- sneldrogend- goed stapelbaar (overnacht)- reukarm- goede kras- en slijtvastheid- goede vloei en oppervlaktegladheid		
Toepassing	:	<ul style="list-style-type: none">- toepassing met name in de interieur-, deuren- en meubelindustrie voor normaal belaste houten oppervlakken. <p>*om de ringvastheid te verhogen kan Aqua-top op Color worden overgelakt met Anker-top Acryl PU Lak.</p> <p>* kan 10% Aqua Pur Harder 760-0005 (potlife dan ca. 3uur) toegevoegd worden.</p>		
Kleur(en)	:	diverse kleuren		
<u>Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.</u>				
Dichtheid (S.G.) (wit)	:	1,18 kg/dm ³		
Vaste stof	:	35%		
Glans	:	leverbaar in halfmat/zijdeglans (25-30% glans)		
Afleveringsviscositeit	:	ca. 90 sec./DinCup 4		
Droging	:	<ul style="list-style-type: none">- stofdroog- schuurbaar- overspuitbaar	:	<ul style="list-style-type: none">ca. 45 minutenca. 2 uurca. 3 uur
Vlampunt	:	> 100°C		
Verwerking	:	kwast, roller, spuit.		
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.		



Verwerkingsgegevens	:	
- kwast/roller		- verdunning : 5-10% Aqua Top Vertrager 40-9700-0201
- bekerspuit		- druk : 2,5-3 bar
		- opening : 1,8 mm
		- verdunning : 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
-airmix		- opening : tip 11 (zonder voorverstuiver)
		- materiaaldruk : 2,5-3,0 bar
		- luchtdruk : 1-1,5 bar
		- verdunning : 0-3% Aqua Verdunning 970-0001
Reinigen gereedschap	:	Hydro reinigingsconcentraat 40-990-0726 (10- 30% in water)
Systeemopbouw	:	1-2 lagen Aqua Top Vulgrond. Na ca. 2 uur droging, schuren korrel 320-400. Afwerken met Aquatop PU Color HB. Droging overnacht.
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	ca. 120-140 gr/m ²
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Opmerking	:	voor gebruik goed mechanisch oproeren.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Eisen	:	de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid) DIN EN 71-3 (vrij van zware metalen, speelgoedbesluit) DIN V 53160 deel 1 + 2 (speekselvastheid)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

