



## 40-72X-0008 Aqua Pur Vloerlak

- Versie 200327 : een lichtechte, waterverdunbare, blanke lak voor binnen, die na uitharding nagenoeg de eigenschappen van een 2K lak bezit.
- Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU acrylaatdispersies
- Voornaamste kenmerken : - goed vloeiend  
- geringe opvezeling  
- mooie houttekening  
- minder milieubelastend  
- sneldrogend  
- goed stapelbaar (overnacht)  
- reukarm  
- zeer goede slijt- en kras vastheid  
- voldoet aan:  
- DIN 68861 – Deel 1 (chemische bestendigheid)  
- DIN EN 71 – 3 (veiligheid van speelgoed)  
- DIN V 53160 – Deel 1+2 (speekseltest)
- Toepassing : - toepassing met name in de trappen- en houten vloerenindustrie  
- als blanke vloerlak (1-pot systeem) op diverse houten vloeren
- \* om de chemicaliënbestendigheid te verhogen kan tot 10% (gew.) Aqua PUR Harder worden toegevoegd.
- Kleur(en) : blank

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

- Dichtheid (S.G.) : 1,01 kg/dm<sup>3</sup>
- Vaste stof : 31%
- Glans : leverbaar in zijdeglans (glans 5), halfmat (glans 3), mat (glans 2) en stompmat (glans 1)
- Afleveringsviscositeit : ca. 160 sec. DinCup 4



Droging	:	- stofdroog	:	ca. 1 uur
		- schuurbaar	:	ca. 2 uur
		- overschilderbaar	:	ca. 3-4 uur
Elasticiteit	:	goed		
Hechting	:	klasse 0-1, op kaal hout		
Vloeiing	:	goed		
Verdunning	:	1-3% HD Aqua Verdunning.		
Verwerking	:	kwast, roller, spuit.		
Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.		
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 12 maanden.		
Aanbevolen laagdikte	:	120 gr/m <sup>2</sup> per laag		
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.		
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.		
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.		
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.		

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

