



## **40-7500-0001 Aplexol Aqua Finish Deepmatt**

Versie 230725 : een lichtechte, watergedragen, blanke lak voor binnen, die na uitharding nagenoeg de krasvaste eigenschappen van een 2K lak bezit.

Samenstellingsindicatie : bindmiddel : combinatie van PU Acrylaatdispersies

Voornaamste kenmerken : - geringe opvezeling  
- mooie houttekening  
- bijzonder mooie natuurlijke uitstraling  
- minder milieubelastend  
- sneldrogend  
- goed stapelbaar (overnacht)  
- reukarm  
- goede krasvastheid

Toepassing : - toepassing met name in de meubelindustrie en interieurbouw.  
- als blanke stapellak op diverse houten onderdelen

\* om de chemicaliënbestendigheid te verhogen zoals bij tafelbladen, balies, etc. kan 10% Aplexol Aqua Multi Hardener worden toegevoegd. (potlife dan ca. 2 uren bij 20 gr.C.).

Kleur(en) : blank

### Technische gegevens bij 20°C en 55% R.V.

Dichtheid (S.G.) : 1,01 – 1,06 kg/dm<sup>3</sup>

Vaste stof : ca. 31%

Glans : diepmat

Afleveringsviscositeit : ca. 120 sec. DinCup 4

Droging : - stofdroog : ca. 30-40 minuten  
- schuurbaar : ca. 2 uur

Elasticiteit : goed

Verwerking : kwast, roller, spuit

#### **Anker Stuy**

Hellingwal 1  
8407 EM Terwispel  
Nederland

#### **Telefoon**

+31 (0) 513 46 5000

#### **E-mail**

info@ankerstuy.nl

#### **Website**

www.ankerstuy.nl

#### **Webshop**

www.ankerstuyshop.nl

#### **Handelsregister**

01051738

#### **BTW**

NL 0066.02.101B.01

#### **IBAN**

NL89 ABNA 0472 3743 11

#### **BIC**

ABNANL2A

Verwerkingscondities	:	object- en omgevingstemperatuur niet beneden 18°C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 65%.
Verwerkingsgegevens	:	Gebruiksklaar, indien nodig Aplexol Aqua Dry Slow 40-9700-0201 toevoegen. Wij adviseren bij exotische houtsoorten vooraf een proef op te zetten om het gewenste resultaat te kunnen beoordelen.
Reinigen gereedschap	:	Water
Systeemopbouw	:	Als eerste laag de Aplexol Aqua Finish Deepmatt aanbrengen na ca. 2 uur droging, schuren met korrel 280-320. Breng een tweede laag van Aplexol Aqua Finish Deepmatt aan. Voor chemicaliën bestendigheid zoals tafelbladen, balies e.d. (vocht en alcoholbelasting) de laatste laag Aplexol Aqua Finish Deepmatt aanbrengen met 10% Aplexol multi hardener (760-9999).
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking op een koele, vorstvrije en droge plaats tenminste 6 maanden.
Aanbevolen laagdikte	:	ten minste 100 gr/m <sup>2</sup> per laag
Veiligheidsaspecten	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
VOS gehalte	:	Groep A: voldoet aan de vervangingsregeling, < 125 gram VOS per liter; watergedragen verf.
Gevarenklasse (vervoer)	:	zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
Bijzonderheden	:	zie onze algemene voorschriften technische documentatie.
Eisen	:	de lak voldoet aan de strenge eisen zoals gesteld in: DIN68861 deel 1 (chemicaliën bestendigheid) (met harder) DIN EN 71-3 (vrij van zware metalen, speelgoedbesluit) DIN 4102 B1 (moeilijk brandbaar)

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.