



40-760-9999 Aplexol Aqua Multi Hardener

- Versie: 230725 : Aplexol Aqua Multi Hardener is een hoogwaardig alifatische isocyanaat.
- Eigenschappen : Aplexol Aqua Multi Hardener is een lichtechte harder voor Aplexol Aqua Finish, HD Aqua PUR en HD Anker-top Aqua watergedragen laksystemen.
- Verwerking : Aplexol Aqua Multi Hardener, mengverhouding (gew.) lak-/Harder 10:1. Verharder langzaam bij lopende menger (mechanisch) doorroeren. Het mengsel ca. 5 minuten laten staan/ontluchten. Verwerkingstijd ca. 2 uur bij 20 gr.C.
- Identificatie : Aplexol Aqua Multi Hardener impliceert een identificatieplicht in overeenstemming met de Duitse verordening betreffende gevaarlijke stoffen.
- Opslag : Aplexol Aqua Multi Hardener is bij een vakkundige opslag maximaal 6 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen dienen na gebruik onmiddellijk goed afgesloten en snel verwerkt te worden. Directe verwarmingsbronnen vermijden.
- Vlampunt : > 21°C
- Bijzonderheden : het verhardingsmiddel is vrij van formaldehyde, zwaar metaal en insecticiden. Gelieve ons actueel veiligheidsinformatieblad in acht te nemen.
- Veiligheidsaspecten : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.
- Gevarenklasse (vervoer) : zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.

Anker Stuy

Hellingwal 1
8407 EM Terwispel
Nederland

Telefoon

+31 (0) 513 46 5000

E-mail

info@ankerstuy.nl

Website

www.ankerstuy.nl

Webshop

www.ankerstuyshop.nl

Handelsregister

01051738

BTW

NL 0066.02.101B.01

IBAN

NL89 ABNA 0472 3743 11

BIC

ABNANL2A